



## BOLETIM TÉCNICO

Revisão 3 Data: 26/03/2020

### Produto: Latex Acrílico Premium Fosco (todas as cores)

Latex Acrílico Premium é uma tinta fosca de fácil aplicação, ótima cobertura e secagem rápida, baixo odor e proporciona um finíssimo acabamento fosco aveludado trazendo requinte e sofisticação aos ambientes. Indicado para pinturas internas e externas de reboco, massa acrílicas, texturas, concreto, fibrocimento e internas com massa corridas devidamente preparadas.

### Composição Química

Resina a base de copolímeros acrílicos modificados emulsionados em água, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes selecionadas, glicóis, tensoativos e aditivos.

### Características

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Densidade a g/cm <sup>3</sup> | 1,25 – 1,32         |
| Odor                          | Característico      |
| Cor                           | Referente ao padrão |
| Viscosidade Storer KU         | 90 -120 KU          |
| Ph                            | 8,5 – 9,5           |

### Aplicação

Pincel, rolo de lã, trincha e pistola.

### Superfícies

Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de **Martins Selador Acrílico**, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar **Martins Fundo Preparador de Paredes**, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a **Martins Massa PVA (uso interno)** ou **Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo)**. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

**REPINTURA:** Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique o **Latex Acrílico Premium**.

**POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:** Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar.

**SUPERFÍCIES BRILHANTES:** Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

**MANCHAS DE GORDURAS E GRAXAS:** Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.

**MOFO:** Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar.

**UMIDADE:** Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade, identifique a causa e trate adequadamente.

### **PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO:**

Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **Martins Fundo Preparador de Paredes**.

**GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL:** Aguarde a secagem total e remova o pó e utilize o **Martins Tinta para Gesso** ou **Martins Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientações nas respectivas embalagens.

**FIBROIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS:** Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem, em seguida aplique o **Martins Selador Acrílico** ou **Selador Acrílico Premium**, conforme recomendações na embalagem.

**IMPERFEIÇÕES RASAS:** Corrija com **Martins Massa Acrílica (EXTERNO E INTERNO)** ou **Martins Massa PVA (INTERNO)**.

**SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO:** A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado.

**IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS:** Repare com reboco e proceda como em “reboco novo”.

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

### **Acabamento**

Fosco

### **Diluição**

Até 30% com água limpa em todas as demãos.

### **Demãos**

2 a 3 demãos.

### **Secagem**

Ao toque: 2 horas

Entre demãos: 3 horas

Final: 12 horas

### **Manuseio**

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

### **Armazenagem**

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

### **Cuidados**

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

### **Embalagens**

3,6 litros e 18 litros.

### **Rendimentos**

3,6 litros rendem até 60 m<sup>2</sup> por demão.

18 litros rendem até 300 m<sup>2</sup> por demão.

### **Validade**

2 anos a partir da data de fabricação.

## **Precauções e Recomendações**

- Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C a 40 °C.

- Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
- Não reutilize esta embalagem para armazenar alimentos ou água para consumo;
- Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar inalação de vapores;
- Recomendamos o uso de Máscara protetora, óculos de segurança e luvas;
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, em caso de ingestão não provoque vômito. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado, procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico). Pode ser obtida no site [www.martinstintas.com.br](http://www.martinstintas.com.br). (Emergências médicas (24 horas): ligue para “CEATOX”- Centro de Assistência Toxicológicas do Hospital das Clínicas) através dos telefones (11) 2661-8800 ou 0800-148 110.
- Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;
- Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C ou ainda se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%;
- Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (19) 3665-5378, tendo sempre em mãos, número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem;
- Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características serão preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

#### **Dicas**

- Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços;
- Caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d’água na pintura, até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar;
- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe suavemente com um pano ou esponja macia com água e detergente neutro, em seguida limpe com um pano umedecido;
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos Martins, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações sem função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

### **Garantia do Produto**

Produto com garantia de 03 (três) anos, a contar da data de fabricação. Garantia condicionada ao preparo adequado da superfície para recebimento do produto, aliada a correta aplicação. A garantia exige, ainda, manutenção a cada 3 (três) anos, o que deverá ser realizado através da aplicação de resina acrílica, verniz acrílico ou repintura.

Lembrando que toda e qualquer pintura/ revestimento, necessita de manutenção conforme desgaste com intemperismo.

*(Obs: Em cores intensas, é normal que o desbotamento aconteça num prazo menor, dependendo do intemperismo que a superfície sofra.)*

### **Assessoria Técnica**

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do **SAC (19) 3665-5378**, ou via e-mail [contato@martinstintas.com.br](mailto:contato@martinstintas.com.br).

**MARTINS TINTAS LTDA-ME**

**Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030**

**CNPJ: 10.557.442/0001-97**

**Químico Responsável: Jhoner Martins CRQ 04462953 IV REGIÃO**

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.