



## BOLETIM TÉCNICO

**Revisão 3 Data: 19/03/2019**

### **Produto: Selador Acrílico**

É um complemento acrílico para paredes internas e externas de reboco. Indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies novas internas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e massa fina.

Utilizado como primeira demão em superfícies não seladas, fácil de aplicar e devido ao seu alto poder de enchimento, diminui a porosidade do substrato proporcionando maior rendimento do produto de acabamento. Este produto não serve como acabamento, somente como fundo.

### **Composição Química**

Resina a base de copolímeros acrílicos modificados emulsionados em água, pigmentos isentos de metais pesados cargas minerais inertes, e aditivos.

### **Características**

Densidade g/cm <sup>3</sup>	1,30 – 1,40
Cor	Branco
Sólidos por volume	34 - 36
Sólidos por peso(%)	56 – 59
Ph	8,5 – 9,5

### **Aplicação**

Rolo de lã, pincel ou trincha.

### **Superfícies**

Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de **Martins Selador Acrílico**, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar **Martins Fundo Preparador de Paredes**, para torna-las firmes. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

**REPINTURA:** Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó.

**POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:** Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar.

**SUPERFÍCIES BRILHANTES:** Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

**MANCHAS DE GORDURAS E GRAXAS:** Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.

**MOFO:** Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar.

**UMIDADE:** Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade, identifique a causa e trate adequadamente.

***PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO:***

Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **Martins Fundo Preparador de Paredes**.

***GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL:*** Aguarde a secagem total e remova o pó e utilize o **Martins Tinta para Gesso** ou **Martins Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientações nas respectivas embalagens.

***FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS:*** Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem, em seguida aplique o **Martins Selador Acrílico** ou **Selador Acrílico Premium**, conforme recomendações na embalagem.

***IMPERFEIÇÕES RASAS:*** Corrija com **Martins Massa Acrílica (EXTERNO E INTERNO)** ou **Martins Massa PVA (INTERNO)**.

***SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO:*** A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado.

***IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS:*** Repare com reboco e proceda como em “reboco novo”.

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

**Acabamento**

Fosco

**Diluição**

Puro ou até 20% com água potável.

**Demãos**

1 demão

**Secagem**

Ao toque: 60 minutos

Entre demãos: 2 horas

Final: 6 horas

**Manuseio**

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

**Armazenagem**

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

**Cuidados**

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

**Embalagens**

900 ml, 3,6 l, 18 l.

**Rendimento**

***Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina***

3,6 L 20 a 24 m<sup>2</sup> demão /galão

16 L 80 a 100 m<sup>2</sup> demão. (BARRICA)

18 L 100 a 120 m<sup>2</sup> demão. (LATA/ BALDE)

**Validade**

1 ano a partir da data de fabricação

**Assessoria Técnica**

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3665-5378, ou via e-mail [contato@martinstintas.com.br](mailto:contato@martinstintas.com.br).

**MARTINS TINTAS LTDA-ME**  
**Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030**  
**CNPJ: 10.557.442/0001-97**  
**Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO**

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.