



## BOLETIM TÉCNICO

Revisão 4 Data: 21/02/2020

### **Produto: Textura Granfinno (#20, #25, #30)**

Texturas que criam efeitos rústicos e desenhos diferenciados. Indicados para texturar superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento, repintura sobre PVA ou acrílico. Sua característica hidrorrepelente confere maior durabilidade à pintura. Traz em sua formulação componentes que dão à parede um acabamento especial, que realçam a textura. Quando a textura for natural, necessita de aplicação de tinta para acabamento. Fácil aplicação boa aderência e ótima homogeneidade.

### **Composição Química**

Resina a base de copolímeros acrílicos modificados emulsionados em água, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes selecionados, e aditivos.

### **Características**

Densidade g/cm <sup>3</sup>	1,9 – 2,1
Cor	Natural/ Referência de cor
Sólidos por volume	53 – 56
Sólidos por peso (%)	73 – 76
Ph	8,5 – 9,5

### **Aplicação**

**Para carregar a parede:** Desempenadeira ou espátula de aço.

**Para efeito:** Desempenadeira de plástico, espátulas ou rolo de efeito.

**OBS: RECOMENDAMOS QUE, EM PRODUTOS COLORIDOS, QUE SE TEM MAIS DE UM LOTE, SEJA FEITA A APLICAÇÃO DE MANEIRA ORDENADA, SEPARANDO POR LOTE, E EVITANDO EMENDAS COM LOTE DIFERENTE. NA TAMPA DE CADA BARRICA ESTÁ IDENTIFICADO O NUMERO DE CADA LOTE (EX: LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3 E LOTE 4).**

**ATENÇÃO: QUANDO O REVESTIMENTO A SER APLICADO FOR COLORIDO, EXIGE-SE A APLICAÇÃO DE UM FUNDO/SELADOR, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO.**

### **Superfícies**

Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de **Martins Selador Acrílico**, afim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar **Martins Fundo Preparador de Paredes**, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a **Martins Massa Niveladora**. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

**REPINTURA:** Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique a **Textura Granfinno**.

**POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:** Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar.

**SUPERFÍCIES BRILHANTES:** Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

**MANCHAS DE GORDURAS E GRAXAS:** Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.

**MOFO:** Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar.

**UMIDADE:** Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade, identifique a causa e trate adequadamente.

**PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO:** Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **Martins Fundo Preparador de Paredes**.

**GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL:** Aguarde a secagem total e remova o pó e utilize o **Martins Tinta para Gesso** ou **Martins Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientações nas respectivas embalagens.

**FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS:** Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem, em seguida aplique o **Martins Selador Acrílico** ou **Selador Acrílico Premium**, conforme recomendações na embalagem.

**SUPERFÍCIES COM FISSURAS:** Aplique **Martins Ultraflex Parede** (EXTERNO E INTERNO), como fundo, vindo de fábrica na mesma cor do revestimento. E em até 24 horas aplique o Granfinno.

**IMPERFEIÇÕES RASAS:** Corrija com **Martins Massa Niveladora**.

**SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO:** A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado.

**IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS:** Repare com reboco, aguarde a cura do reboco por 30 dias, após esse período, aplique uma demão de **Fundo Branco Fosco a base de Solvente**, para isolar toda a superfície, respeitando o tempo de secagem aplique o **selador** ou **fundo na cor** e em seguida aplique o Granfinno.

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

### **Acabamento**

Fosco

### **Diluição**

Se necessário até 3% com água potável

### **Demãos**

1 demão.

### **Secagem**

Ao toque: 4 Horas

Final: 72 horas

Cura total: 30 dias

### **Manuseio**

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

### **Armazenagem**

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

### **Cuidados**

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

### **Embalagens**

25 kg.

### **Rendimento**

#### ***Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina.***

Textura Granfinno #20: pode render entre 5 a 7 m<sup>2</sup> 25 kg

Textura Granfinno #25: pode render entre 7 a 9 m<sup>2</sup> 25 kg

Textura Granfinno #30: pode render entre 7 a 9 m<sup>2</sup> 25 kg

### **Validade**

1 anos a partir da data de fabricação.

### **Garantia do Produto**

Produto com garantia de 03 (três) anos, a contar da data de fabricação. Garantia condicionada ao preparo adequado da superfície para recebimento do produto, aliada a correta aplicação. A garantia exige, ainda, manutenção a cada 3 (três) anos, o que deverá ser realizado através da aplicação de resina acrílica, verniz acrílico ou repintura.

Lembrando que toda e qualquer pintura/ revestimento, necessita de manutenção conforme desgaste com intemperismo.

*(Obs: Em cores intensas, é normal que o desbotamento aconteça num prazo menor, dependendo do intemperismo que a superfície sofra.)*

### **Assessoria Técnica**

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3665-5378, ou via e-mail [contato@martinstintas.com.br](mailto:contato@martinstintas.com.br).

**MARTINS TINTAS LTDA-ME**  
**Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030**  
**CNPJ: 10.557.442/0001-97**  
**Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO**

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.