



BOLETIM TÉCNICO

Revisão 2 Data: 06/03/2020

Produto: Tinta para Piso Premium (todas as cores)

Tinta para piso é um revestimento externo e interno de pisos. Indicado para pintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos de acabamento fosco, tanto em áreas externas ou internas, como área de lazer, escadas, varandas, quadras esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou repintura. É um produto de fácil aplicação, secagem rápida permitindo uma boa cobertura e aderência, bom alastramento, resistência a alcalinidade, maresia e abrasão. Todas essas qualidades tornam uma ótima economia para renovar, embelezar e proteger pisos.

Composição Química

Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros estireno - acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes selecionadas, glicóis, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos.

Características

Densidade a 20/4°C	1,30 – 1,40
Odor	Característico
Cor	Referente ao padrão
Viscosidade Storner KU	90 -120 KU
Ph	8,5 – 9,5

Aplicação

Trincha rolo de lã ou microfibra.

Superfícies

Superfícies de concreto rústico, liso ou pisos cerâmicos porosos e sem brilho, devem estar limpas e secas, livres de quaisquer impurezas tais como: óleos, gorduras, graxas, pó e umidade. Em caso de cimento queimado, lavar com uma solução de 1 litro de ácido muriático em 2 litros de água e deixe agir por 30 minutos, depois lave bem e deixe secar. Em caso de a superfície estar suja de óleos e graxas, lavar com água e sabão, enxágüe bem e deixe secar. Em repintura, raspe qualquer parte que esteja solta e lave tirando todo pó e aplique o **Tinta para Piso**.

REPINTURA: Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó.

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar.

SUPERFÍCIES BRILHANTES: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

MANCHAS DE GORDURAS E GRAXAS: Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.

MOFO: Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar.

UMIDADE: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade, identifique a causa e trate adequadamente.

PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO:

Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **Martins Fundo Preparador de Paredes**.

GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL: Aguarde a secagem total e remova o pó e utilize o **Martins Tinta para Gesso** ou **Martins Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientações nas respectivas embalagens.

FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS: Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem, em seguida aplique o **Martins Selador Acrílico** ou **Selador Acrílico Premium**, conforme recomendações na embalagem.

IMPERFEIÇÕES RASAS: Corrija com **Martins Massa Acrílica (EXTERNO E INTERNO)** ou **Martins Massa PVA (INTERNO)**.

SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO: A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado.

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: Repare com reboco e proceda como em “reboco novo”.

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Acabamento

Fosco

Diluição

Cimentado novo e queimado: 10% com água limpa em todas as demãos.

Cimentado novo fraco ou não queimado: 30% com água limpa na primeira demão e 10% nas demais demãos.

Demãos

2 a 3 demãos.

Secagem

Ao toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 48 horas (circulação de pessoas)

Final: 72 horas (para veículos)

Manuseio

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

Armazenagem

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

Cuidados

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

Embalagens

3,6 litros, 16 litros, 18 litros.

Rendimentos

Cimentado novo fraco ou não queimado: 40 a 50 m² galão/demão 3,6 litros.

Cimentado novo e queimado: 45 a 55 m² galão/demão 3,6 litros.

Validade

1 anos a partir da data de fabricação.

Precauções e Recomendações

- Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C;
- Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
- Não reutilize esta embalagem para armazenar alimentos ou água para consumo;
- Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar inalação de vapores;
- Recomendamos o uso de Máscara protetora, óculos de segurança e luvas;
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, em caso de ingestão não provoque vômito. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado, procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico). Pode ser obtida no site www.martinstintas.com.br. Emergências médicas (24 horas): ligue para “CEATOX” - Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas) através dos telefones (11) 2661-8800 ou 0800-148 110.
- Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;
- Não aplique o produto em ambientes com temperaturas inferior a 10 °C ou superior a 35 °C ou ainda se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%;
- Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (19) 3665-5378, tendo sempre em mãos, número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem;
- Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características serão preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Dicas

- Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços;
- Caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura, até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar;
- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe suavemente com um pano ou esponja macia com água e detergente neutro, em seguida limpe com um pano umedecido;

-Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos Martins, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.

-A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações sem função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

Garantia do Produto

Produto com garantia de até 02 (dois) anos, a contar da data de fabricação. Garantia condicionada ao preparo adequado da superfície para recebimento do produto, aliada a correta aplicação. A garantia exige, ainda, manutenção a cada 2 (dois) anos, o que deverá ser realizado através da aplicação de uma nova tinta.

Lembrando que toda e qualquer pintura/ revestimento, necessita de manutenção conforme desgaste com intemperismo.

(Obs: Em cores intensas, é normal que o desbotamento aconteça num prazo menor, dependendo do intemperismo que a superfície sofra. Lembrando que em áreas de tráfego intenso ou de molhagem constante, o desgaste é muito maior, exigindo uma manutenção antes dos 02 (dois) anos.)

Assessoria Técnica

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do **SAC (19) 3665-5378**, ou via e-mail contato@martinstintas.com.br.

MARTINS TINTAS LTDA-ME

Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030

CNPJ: 10.557.442/0001-97

Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.