BOLETIM TÉCNICO

Revisão 2 Data: 11/04/2017

Produto: Latex Acrílico Standard Fosco (todas as cores)

Latex Acrílico Standard é uma tinta fosca de fácil aplicação, ótima cobertura e secagem rápida, baixo odor e proporciona um finíssimo acabamento fosco aveludado trazendo requinte e sofisticação aos ambientes. Indicado para pinturas internas e externas de reboco, massa acrílicas, texturas, concreto, fibrocimento e internas com massa corridas devidamente preparadas.

Composição Química

Resina a base de copolímeros acrílicos modificados emulsionados em água, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes selecionadas, glicóis, tensoativos e aditivos.

Características

Densidade a g/cm^3	1,35 – 1,45
Odor	Característico
Cor	Referente ao padrão
Viscosidade Storner KU	90 -120 KU
Ph	8,5 – 9,5

Aplicação

Pincel, rolo de lã, trincha e pistola.

Superfícies

Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de **Martins Selador Acrílico**, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar **Martins Fundo Preparador de Paredes**, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a **Martins Massa PVA (uso interno)** ou **Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo)**. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

REPINTURA: Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique o **Latex Acrílico Standard**.

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar.

SUPERFÍCIES BRILHANTES: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

MANCHAS DE GORDURAS E GRAXAS: Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.

MOFO: Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar.

UMIDADE: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade, identifique a causa e trate adequadamente.

PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO: Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **Martins Fundo Preparador de Paredes.**

GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL: Aguarde a secagem total e remova o pó e utilize o **Martins Tinta para Gesso** ou **Martins Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientações nas respectivas embalagens.

FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS: Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem, em seguida aplique o **Martins Selador Acrílico** ou **Selador Acrílico Premium**, conforme recomendações na embalagem.

IMPERFEIÇÕES RASAS: Corrija com **Martins Massa Acrílica** (EXTERNO E INTERNO) ou **Martins Massa PVA** (INTERNO).

SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO: A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado.

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: Repare com reboco e proceda como em "reboco novo".

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Acabamento
Fosco

Diluição
Até 30% em todas as demãos.

Demãos
2 a 3 demãos.

Secagem
Ao toque: 1 horas
Entre demãos: 3 horas
Final: 72 horas

Manuseio
Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e mascara protetora.

Armazenagem
Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

Cuidados
Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundancia por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

Embalagens
0,900 ml. 3,6 litros e 18 litros.

Rendimentos
0,900 ml rendem até 15 m^2 por demão.
3,6 litros rendem até 60 m^2 por demão.
18 litros rendem até 300 m^2 por demão

Validade
1 ano a partir da data de fabricação.

Precauções e Recomendações

- Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C;

-Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

-Não reutilize esta embalagem para armazenar alimentos ou água para consumo;

-Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar inalação de vapores;

-Recomendamos o uso de Máscara protetora, óculos de segurança e luvas;

-Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, em caso de ingestão não provoque vômito. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado, procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico). Pode ser obtida no site www.martinstintas.com.br. (Emergências médicas (24 horas): ligue para "CEATOX"- Centro de Assistência Taxológicas do Hospital das Clinicas) através dos telefones (11) 2661-8800 ou 0800-148 110.

-Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

-Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C ou ainda se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%;

-Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (19) 3665-5378, tendo sempre em mãos, número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem;

-Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características serão preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;

-O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Dicas

-Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços;

-Caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'agua na pintura, até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com agua, sem esfregar;

-Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe suavemente com um pano ou esponja macia com água e detergente neutro, em seguida limpe com um pano umedecido;

-Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos Martins, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.

-A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações sem função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

Garantia do Produto

Produto com garantia de 03 (três) anos, a contar da data de fabricação. Garantia condicionada ao preparo adequado da superfície para recebimento do produto, aliada a correta aplicação. A garantia exige, ainda, manutenção a cada 3 (três) anos, o que deverá ser realizado através da aplicação de resina acrílica, verniz acrílico ou repintura.
Lembrando que toda e qualquer pintura/ revestimento, necessita de manutenção conforme desgaste com intemperismo.
(Obs: Em cores intensas, é normal que o desbotamento aconteça num prazo menor, dependendo do intemperismo que a superfície sofra.)

Assessoria Técnica

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do **SAC (19) 3665-5378**, ou via e-mail contato@martinstintas.com.br.

MARTINS TINTAS LTDA-ME
Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030
CNPJ: 10.557.442/0001-97
Químico Responsável: Jhoner Martins CRQ 04462953 IV REGIÃO

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.