BOLETIM TÉCNICO

Revisão 3 Data: 24/08/2020

Produto: Ultraflex Parede
É um produto elástico que acompanha pequenos movimentos característicos da superfície, evitando assim infiltrações provocadas pela água da chuva em superfícies verticais externas e internas (parede).
Produto flexível que possui tripla característica de desempenho, usado como selador (primeira demão), impermeabilizante (segunda demão) e acabamento a partir da terceira demão como pintura convencional.

Características técnicas do produto
Vantagens

*A primeira demão serve como selador, aceitando pintura de látex acrílico.
*A segunda demão serve como impermeabilizante, evitando o aparecimento de bolor e deixando a parede com ótima aparência.
*Permite pigmentação com corante liquido (tons claros)
*Forma uma membrana protetora e com grande aderência.
*Quando aplicado em 3 demãos, funciona como pintura final.

Composição Química
Resina a base de copolímeros acrílicos modificados emulsionados em água, solventes alifáticos, glicóis, cargas minerais e aditivos.

Características

Viscosidade	90 a 100 uk
Cor	Branco
Sólidos por peso (%)	35 – 45
ph	8,5 – 9,5

Aplicação
Rolo de lã, pincel ou trincha.

Atenção: Sempre que for utilizar o **ULTRAFLEX PAREDE** como fundo para texturas e grafiatos, aplique o revestimento em até 48 horas depois do **ultraflex** aplicado. Depois desse período, corre risco de desplacamento no revestimento.

Superfícies
Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de **Martins Selador Acrílico**, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar **Martins Fundo Preparador de Paredes**, para torna-las firmes. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

REPINTURA: Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique o **Fundo Preparador de Paredes**.

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar.

SUPERFÍCIES BRILHANTES: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

MANCHAS DE GORDURAS E GRAXAS: Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.

MOFO: Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar.

UMIDADE: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade, identifique a causa e trate adequadamente.

PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO: Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **Martins Fundo Preparador de Paredes.**

MICROFISSURAS: Tratar com a aplicação de 1 á 2 demãos do Martins Ultraflex.

GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL: Aguarde a secagem total e remova o pó e utilize o **Martins Tinta para Gesso** ou **Martins Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientações nas respectivas embalagens.

FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS: Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem, em seguida aplique o **Martins Selador Acrílico** ou **Selador Martins Ultraflex Parede**, conforme recomendações na embalagem.

IMPERFEIÇÕES RASAS: Corrija com **Martins Massa Acrílica** (EXTERNO E INTERNO) ou **Martins Massa PVA** (INTERNO).

SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO: A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado.

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: Repare com reboco e proceda como em “reboco novo”.

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Acabamento
Branco

Diluição
Na primeira demão 10% com água potável.
Nas demais aplicar pura

Demãos
1 demão (Sela)
2 demãos (Impermeabiliza)
3 demãos (Acabamento)

Secagem
Ao toque: 4 Horas
Entre demãos: 6 Horas
Final: 12 horas

Manuseio
Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e mascara protetora.

Armazenagem
Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente.
Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

Cuidados
Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundancia por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

Embalagens
Litro: 0,900 Kg
Galão: 3,6 Kg
Balde: 18 Kg

Rendimento

Embalagem de 0,900 kg até 8,5 m²/demão
Embalagem de 3,6 kg até 34 m²/demão
Embalagem de 18 kg até 170 m²/demão

Validade
2 anos a partir da data de fabricação.

Precauções e Recomendações

- Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C;

-Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

-Não reutilize esta embalagem para armazenar alimentos ou água para consumo;

-Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar inalação de vapores;

-Recomendamos o uso de Máscara protetora, óculos de segurança e luvas;

-Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, em caso de ingestão não provoque vômito. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado, procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico). Pode ser obtida no site www.martinstintas.com.br. (Emergências médicas (24 horas): ligue para "CEATOX"- Centro de Assistência Taxológicas do Hospital das Clinicas) através dos telefones (11) 2661-8800 ou 0800-148 110.

-Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

-Não aplique o produto em ambientes com temperaturas inferior a 10 °C ou superior a 35 °C ou ainda se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%;

-Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (19) 3665-5378, tendo sempre em mãos, número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem;

-Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características serão preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;

-O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Assessoria Técnica

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3665-5378, ou via e-mail contato@martinstintas.com.br.

MARTINS TINTAS LTDA-ME
Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial ll - Mococa-SP CEP 13739030
CNPJ: 10.557.442/0001-97
Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.