FRENTE

840,00 mm

200,04 mm

MARTINSPREN
IMPERMEABILIZANTE
exterior & interior

10 em 1

- Sela
- Anti Mofo
- Impermeabiliza
- Super Flexível
- Dá Acabamento
- Previne Fissuras
- Aceita Pigmentação
- Elimina Micro Fissuras
- Resistente a Sol e Chuva
- Previne infiltrações de batida de chuva

LATERAL

MARTINSPREN
IMPERMEABILIZANTE
exterior & interior

- Sela
- Anti Mofo
- Impermeabiliza
- Super Flexível
- Dá Acabamento
- Previne Fissuras
- Aceita Pigmentação
- Elimina Micro Fissuras
- Resistente a Sol e Chuva
- Previne infiltrações de batida de chuva

VERSO

IMPERMEABILIZANTE MARTINSPREN LAJE

É uma manta líquida de base acrílica e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Cobre a superfície com uma proteção formando uma membrana impermeável e apresenta ótima característica de elasticidade, flexibilidade e aderência tendo uma grande durabilidade e alta resistência a intempéries. Proporcionando excelente acabamento além de refletir os raios solares o que reduz parte do calor absorvido pela estrutura.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

LAJES: A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do Martins PREN Laje.

A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada com massa de cimento e areia (traço 1:3) dando caimento mínimo de 2% para os ralos. Essa massa deve ter acabamento desempenado com os rodapés arredondados (meia canas – encontro, piso com a parede).

FISSURAS E TRINCAS: Devem ser tratadas com materiais específicos para tratamento de trincas, antes da aplicação do Martins PREN Laje. Faça a limpeza dessas trincas, removendo toda e qualquer tipo de sujeira e pó. Após esse procedimento, aplique uma demão de Martins PREN Laje diluído a 15 % com água limpa, depois de seco, coloque uma tira de tela poliéster de 10 cm de largura em toda extensão da trinca em seguida siga as aplicações normais.

TELHAS GALVANIZADAS E FIBRÔCIMENTO: superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do Martins PREN Laje.

CALHAS E RUFOS: superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do Martins PREN Laje.

PREPARO DO PRODUTO

O Martins PREN Laje já vem pronto para uso. Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

FERRAMENTAS:

Trincha, rolo de pintura ou vassoura de pelo.

APLICAÇÃO:

1ª Demão: Aplique uma demão do Martins PREN Laje diluído em no máximo 15% de água para aderência do produto no contrapiso. Recomenda despejar em pequenas quantidades o produto da embalagem e, simultaneamente, espalhar sobre a superfície a ser impermeabilizada. Inicie pelos rodapés subindo, no mínimo 30 cm no encaixe previsto da regularização. Seguir os pontos crítico e concluir a área do piso.

Nota: Superfícies em PVC (ralos, coletores de águas pluviais e tubos passantes) devem ser lixadas previamente a fim de garantir a aderência do Martins PREN Laje. Dê um intervalo mínimo de 3 a 4 horas entre demãos, considerando a temperatura ambiente.

2ª Demão: A Utilização da tela poliéster deve ser usado nos pontos críticos como, arestas, cantos, juntas, ralos, tubos emergentes entre outros. Em áreas acima de 50 m², deve ser aplicada a tela em toda a superfície (pontos crítico, rodapé e piso).

Acomodar a tela sobre a 1ª demão já seca, em seguida, iniciar a aplicação da 2ª demão com Martins PREN Laje sem diluição. Aguardar a secagem. Certificar-se que a aplicação esteja uniforme e sem falhas. Em caso de falhas encontradas, deve-se fazer o reparo pontual.

3ª Demão: Aplique o Martins PREN Laje sem diluição, até atingir o consumo recomendado e aguardar a secagem por 3 dias antes do teste de estanqueidade por 72 horas. Os locais impermeabilizados com o Martins PREN Laje podem ser revitalizados com a aplicação de novas demãos de reforço após algum tempo de uso, aumentando a durabilidade do sistema impermeabilizante.

RESTRIÇÕES DE USO

Não utilize o produto em:

- Em substratos úmidos;
- Locais com circulação de pessoas;
- Locais de armazenamento de água *(reservatórios, tanques, espelhos d'água e etc.)*;
- Produto não indicado para receber proteção mecânica ou revestimento.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina a base de dispersão aquosa de polímero acrílico elastômeros, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos especiais, glicóis, tensoativos e óleos. Não contém pigmentos e aditivos a base de metais pesados.

RENDIMENTOS:

Consumo aproximado: 12 kg/m²

Balde (18 kg) em áreas expostas, com ou sem tela de poliéster. Rende até 15m²

Consumo aproximado: 1,8 kg/m²

Balde (18 kg) em áreas com revestimento cerâmico. Rende até 10m².

DEMÃOS:

3 demãos para obter a espessura recomendada

DILUIÇÃO:

Diluir até 10% de água limpa na 1ª demãos.

Nas demais demãos aplicar o produto puro.

IMPERMEABILIZANTE MARTINSPREN PAREDES

Martins PREN Parede é uma pintura impermeável e flexível que protege as paredes e fachadas contra fissuras e infiltração por batida de chuva, além de ter alta durabilidade. Produto multi ação que, sela, impermeabiliza e dá acabamento nas paredes. Pode ser aplicado sobre reboco, concreto e fibrocimento. Este produto pode ser tingido com corante líquido a base de água em sistemas tintométricos, ou receber pintura com tinta acrílica. Sua elasticidade acompanha as movimentações da superfície corrigindo e prevenindo o surgimento de microfissuras (aberturas de até 0,25 mm conforme a Norma *ABNT NBR 9575*).

DICAS PARA FACILITAR SUA PINTURA

Aplicação: O Martins PREN Parede é aplicado como pintura. Com rolo de lã alta ou pincel, em 2 a três demãos, respeitando rigorosamente o consumo por m² e os intervalos de a horas entre cada demão, a uma temperatura de 25°C. Dependendo do tipo e estado da parede, podem ser necessárias mais demãos. Apenas na primeira demão o Martins PREN Parede deve ser diluído em no máximo 20%. com água limpa, proporcionando uma melhor penetração ao substrato. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 72 horas para a secagem do produto conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO:

-REBOCO NOVO: deve atender às recomendações da Norma *ABNT NBR 7200*. Aguardar secagem de no mínimo 28 dias. O reboco deve estar poroso, limpo, sem pintura, seco, isento de poeira e com boa resistência, aplicar o Martins PREN diretamente.

-EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS DE ARGAMASSAS INORGÂNCAS: Aguardar secagem de no mínimo 28 dias, O reboco deve estar poroso, limpo, sem pintura, seco, isento de poeira e com boa resistência. Deve-se observar e corrigir eventuais trincas com produtos específicos para correção de trincas.

-REBOCO EM BOM ESTADO OU PAREDES JÁ PINTADAS: Paredes já pintadas devem ser lixadas, eliminar o pó com pano úmido e aguardar a secagem. O reboco, por sua vez, deve estar poroso e de acordo com as recomendações da *ABNT NBR 7200* - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas.

-REBOCO FRACO, PÁRDEDS PINTADAS COM CAL OU QUE ESTEJAM CALCINADAS E/OU QUE TENHA PARTES SOLTAS: Remova as partes soltas, Lixe e elimine o pó com lixagem ou pano úmido, deixe secar e aplique Martins Fundo Preparador de Paredes.

COM PEQUENAS IMPERFEIÇÕES: Corrija as imperfeições com Massa Acrílica ou Massa Nivela

-SUPERFÍCIE COM MOFO: Para executar a limpeza da parede, misturar água limpa e água sanitária em partes iguais, aguardar no mínimo 6 horas e enxaguar a parede com bastante água. Aguardar a secagem.

-SUPERFÍCIE COM UMIDADE: Antes de pintar, resolver a falta de impermeabilização que está causando o problema. Utilize impermeabilizante adequados para o problema de umidade e/ou infiltração.

-SUPERFÍCIE COM BRILHO: Lixar ate remover todo o brilho, e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a secagem. **-SUPERFÍCIE COM MASSA ACRÍLICA:** aguardar no mínimo 1 dia de secagem da massa acrílica antes de iniciar a aplicação do Martins PREN Parede. Lixar até uniformizar a superfície, e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a secagem.

-SUPERFÍCIE COM ÓLEOS, GRAXAS OU GORDURÁS: Com gordura, óleo e graxas, lave com agua e detergente toda a área, eliminando por completo a oleosidade. Enxágue bem e deixe secar totalmente.

CONSUMO MÍNIMO:

- 100 g/m²/demão.
- 82 ml/m²/demão.

RENDIMENTOS:

- Balde (18kg) até 180 m² /demão.

(Pode variar em função da aplicação e absorção da superfície)

DEMÃOS:

- 1ª demão (selador)
- 2ª demão (impermeabilizante)
- 3ª demão (acabamento final)

Quando for aplicar revestimento (TEXTURA) acrílico sobre o Martins PREN Parede, aplique o revestimento com até 48 horas de aplicação do Martins PREN Parede.

Obs: Ultrapassando as 48 horas, corre o risco de haver desplacamento do revestimento

SECAGEM:

Ao toque: 1 hora.

Entre demãos: 4 horas.

Secagem Final: 24 horas.

DILUIÇÃO:

Antes de diluir a tinta, misture bem o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Também pode utilizar um batedor. Em seguida dilua com água conforme as ilustrações abaixo.

Diluir até 20% de água limpa na 1ª demão.

Diluir 10% ou aplicar o produto puro nas demais demãos.

RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES:

-Evitar pintar se o dia estiver chuvoso ou com umidade relativa do ar acima de 85%, ou com temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C.

-Contato com água nos primeiros 20 dias pode causar manchas. Neste caso lave imediatamente a parede com água corrente e limpa sem esfregar (pano evitar desgaste, agressão do filme ou levantamento de brilho no caso de tintas foscas). Não exponha a superfície pintada a esforços nos primeiros 20 dias.

-Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto.

-Limpe a superfície utilizando apenas pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro sem esfregar.

-Cores intensas e vibrantes pode esbranquiçar com o atrito e podem apresentar desgastes mais acentuados de tonalidade quando expostas a intempéries, mas esse desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta.

-Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nessa embalagem.

-Após aberto utilizar em até 6 (seis) meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir.

-Produtos do sistema tintométrico considera-se abertura da embalagem após a pigmentação do produto. Para aplicação com pistola convencional regula a pressão do ar entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².

GARANTIA: A garantia é asseguradas desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e número do lote de fabricação. A garantia restringe-se a reposição do produto.

Martins TINTAS

@martinstintas

www.martinstintas.com.br