Martins TINTAS®

Linha Complemento

maior rendimento

maior resistência

maior durabilidade

Conteúdo: 3,6 litros

LINHA COMPLEMENTOS

Fundo preparador de paredes:
É um complemento acrílico indicado para uniformizar a absorção, selar, aumentar a coesão de superfícies porosas externas e internas, barrar a alcalinidade em superfícies como reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caiadas, paredes em geral. Traz em sua formulação uma nova tecnologia com baixo odor e proporcionando uma aplicação agradável e de fácil penetração nos poros da superfície, promovendo ótima aderência e rendimento.
Composição Básica: Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos e aditivos especiais.
Diluição: de 50% à 100% com água limpa.
Rendimento: 100 m2 a 200 m2 /18 Lts.
Demãos: 1 demão.
Secagem: 30 minutos ao toque/ 6 horas final
Ferramentas de Aplicação Rolo de lã, Pincel ou Trincha.

Selador Acrílico: É um complemento acrílico para paredes internas e externas, Indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies novas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e massa fina. Proporciona uma fácil aplicação com o mínimo de respingo e devido ao seu alto poder de enchimento. Diminui a porosidade da superfície, obtendo um maior rendimento da tinta de acabamento.
Composição Básica: Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros acílicos, cargas minerais inertes, e aditivos especiais.
Diluição Pronta para uso. Com adição de 20% com água limpa.
Rendimento: 80 m2 a 120 m2 /18 Lts.
Demãos: 1 demão.
Secagem: 2 horas ao toque/ 6 horas final
Ferramentas de Aplicação Rolo de lã, Pincel ou Trincha.

Massa PVA: É indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasa de superfícies internas de reboco, gesso, fibrocimento, drywall, massa fina. Concreto, blocos de concreto e paredes pintadas ou veladas, proporcionando um acabamento liso e sofisticado. Com alto poder de enchimento e ótima aderência e sua secagem rápida proporciona agilidade para lixar e facilidade na aplicação.
Composição Básica: Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros acílicos, cargas minerais inertes, e aditivos especiais.
Diluição: Pronta para uso. Com Aplicação de Airless: 5% à 10% com água limpa.
Rendimento: 44 m2 à 62 m2 28 Kg (de 0,450kg à 0630 kg/m²)
Demãos: 2 à 3 demãos
Secagem: 40 minutos ao toque/ 4 horas final / Intervalos entre Demãos: 1 hora.
Ferramentas de Aplicação Espátula, Desempenadeira de aço ou Airless.

Massa acrílica: É indicada para uniformizar, nivelar e corrigir imperfeições rasas, em áreas externas e internas de reboco, fibrocimento, massa fina e concreto. Com alto poder de enchimento, ótima aderência e resistência a intempéries, sendo muito fácil de aplicar e macia para lixar.
Composição Básica: Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros acílicos, cargas minerais inertes, e aditivos especiais.
Diluição Pronta para uso. Com Aplicação de Airless: 5% à 10% com água limpa.
Rendimento: 44 m2 à 62 m2 28 Kg (de 0,450kg à 0630 kg/m²)
Demãos: 2 à 3 demãos
Secagem: 40 minutos ao toque/ 4 horas final / Intervalos entre Demãos: 1 hora.
Ferramentas de Aplicação Espátula, Desempenadeira de aço ou Airless.

Tinta para gesso: É indicada para aplicação de interiores em gesso e placas de gesso comum ou acartonado (drywall) utilizando Martins Fundo Preparador de Parede na preparação da superfície. Permite aplicação de látex pva ou acrílico. Possui uma tecnologia em sua formulação que atende diversos tipos de gesso com alto poder de aderência. Uma tinta de acabamento fosco e uniforme em cor branca e com clara.
Composição Básica: Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros acílicos, cargas minerais inertes, tensoativos, pigmentos livres de metais pesados, glicóis e aditivos especiais.
Diluição: Fundo para Gesso/Massa Corrida: 30% à 50% Reboco, Concreto: 10% à 20% com água limpa.
Rendimento: Fundo para Gesso/Massa Corrida: 100 m2 à 125 m2 18 lts. Reboco, Concreto: 120 m2 à 150 m2
Demãos: 2 à 3 demãos
Secagem: 2 horas ao toque/ 12 horas final / Intervalos entre Demãos: 4 horas
Ferramentas de Aplicação Rolo de lã, Pincel ou pistola.

Resina impermeabilizante para telha: É indicada para superfícies externas e internas em paredes de pedras naturais absorventes (ardósia, São Tome, pedra mineira, pedra goiana, entre outras), telhas de barro, fibrocimento, tijolos aparentes e concretos. Um produto de ótimo rendimento e alta aderência, proporcionando brilho e proteção as superfícies aumentando sua durabilidade.
Composição Básica: Resina acílica e hidrocarbonetos aromáticos, Pigmentos livres de metais pesados, tensoativos e aditivos especiais.
Diluição: até 20% com água limpa.
Rendimento: 150 m2 à 200 m2 18 lts
Demãos: 2 à 3 demãos
Secagem: 2 horas ao toque/ 12 horas final / Intervalos entre Demãos: 6 horas
Ferramentas de Aplicação Rolo de lã, Pincel ou pistola.

Latex semi brilho: É indicada para pinturas de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, massa fina, texturas, concreto, fibrocimento e superfícies internas de com massa corrida e gesso. É uma tinta de alta performance e de fácil aplicação, baixo respingo, ótima cobertura e com alto rendimento e resistência ao intemperismo e a fungos (mofo), proporcionando um acabamento excelente com textura uniforme e lisa. Película lavável e com alta integridade. Este látex na cor Branca apresenta uma alvura extra.
Composição Básica: Resina a base de copolímeros acílicos modificados emulsionados em água, solventes alifáticos, glicóis, cargas minerais, pigmentos livres de metais pesados, e aditivos.
Diluição: Massa Corrida/Massa Acrílica: 20% à 30% 1°demão/ 10% à 20% demais demãos com água limpa.
Repintura: 10% à 20% todas as demãos com água limpa.
Reboco, Concreto e Gesso: 20% à 30% 1°demão/ 10% à 20% demais demãos com água limpa.
Rendimento: 250 m2 à 300 m2 /demão 18 lts.
Demãos: 2 à 3 demãos.
Secagem: 2 horas ao toque/ 12 horas final / Intervalos entre Demãos: 4 horas
Ferramentas de Aplicação Rolo de lã, Pincel ou pistola.

Latex acetinado: É indicada para superfícies externas e internas de reboco, concreto, gesso e fibrocimento e revestidas com massa corrida e acrílica. Tinta com alto poder de cobertura e rendimento, sendo fácil sua aplicação, rápida secagem, baixo respingo, com grande resistência a fungos (mofo) e intemperismo, proporcionando um acabamento excelente com textura uniforme e lisa. Com formação de película lavável e de alta integridade. Este látex na cor Branca apresenta uma alvura extra.
Composição Básica: Resina a base de copolímeros acílicos modificados emulsionados em água, solventes alifáticos, glicóis, cargas minerais e aditivos, pigmentos livres de metais pesados.
Diluição: 20% à 30% 1° demão e 10% à 20% demais demãos com água limpa.
Rendimento: 280 m2 à 330 m2 /demão 18 lts.
Demãos: 2 à 3 demãos.
Secagem: 2 horas ao toque/ 12 horas final / Intervalos entre Demãos: 4 horas
Ferramentas de Aplicação Rolo de lã, Pincel ou pistola.

Verniz acrílico: É indicada para superfícies externas e internas, para acabamento brilhante em texturas, grafiatos, tintas látex, artesanatos em mdf e cerâmicos. Um produto de ótimo rendimento e alta aderência, proporcionando brilho e proteção as superfícies aumentando sua durabilidade.
Composição Básica: Resina 100% acrílica e hidrocarbonetos alifáticos, tensoativos e aditivos especiais.
Diluição: até 20% com agua limpa.
Rendimento: 150 m2 à 200 m2 18 lts.
Demãos: 2 à 3 demãos.
Secagem: 2 horas ao toque/ 12 horas final / Intervalos entre Demãos: 6 horas.
Ferramentas de Aplicação Rolo de lã, Pincel ou pistola.

Latex emborrachado ultra protegão: É uma tinta elástica que evita o ressurgimento de fissuras finíssimas de até 0,3 mm) impedindo que estas causem infiltrações de águas das chuvas, da maresia, do sereno ou mesmo de lavagens externas das paredes. Com acabamento acetinado 100% acrílico e de alta espessura possui uma protenção contra o surgimento de mofo e algas e contra a ação de intemperismo. Sua formulação traz componentes de alta tecnologia, fazendo com que sua elasticidade acompanhe a dilatação térmica das paredes, mantendo a integridade de sua película, sendo uma tinta hidrorepelente, impedindo que a superfície absorva água.
Composição Básica: Resina 100% acrílica estatistermica emulsionados em água, surfactantes, glicóis, cargas minerais e aditivos heterosólicos, pigmentos livres de metais pesados.
Diluição: 10% em todas as demãos com agua limpa.
Rendimento: 200 m2 à 250 m2 /demão 18 lts.
Demãos Mínimo 3 demãos.
Secagem: 2 horas ao toque/ 24 horas final / Intervalos entre Demãos: 4 horas
Ferramentas de Aplicação Rolo de lã, Pincel ou Trincha .

Microrevestimento: Indicado para renovar superfícies com diferença de cor ou cores desbotadas em áreas externas e internas de grafiatos, texturas, fibrocimento, gesso, massa fina. É uma tinta hidro-repelente composta por quartzo, fazendo com que preserve a característica original da textura. Possui ótima resistência e é de fácil aplicação.
Diluição: No máximo até 20% com água limpa.
Rendimento de 60 à 80 m2/25kg (0,3 kg à 0,5 kg / m²).
(Pode haver variações de rendimento de acordo com a superfície ou conforme a aplicação, por se tratar de textura, é natural que o produto tenha menos rendimento).
Secagem: Em média 6 horas ao toque/ 72 horas final / Cura total 30 dias.

Preparação de Superfície: Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado.
Repintura: Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique Martins Fundo Preparador de Paredes.
Poeira e pó de Isacmento: Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar.
Superfícies brilhantes: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.
Manchas de gordura e graxas: Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.
Mofo: Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar.
Umidade: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade, identifique a causa e trate adequadamente.
Pinturas soltas, blocos de concreto, reboco fraco, superfícies porosas e caiação: Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de Martins Fundo Preparador de Paredes.
Gesso cartrão, placas de gesso acartonado - drywall: Aguarde a secagem total e remova o pó e utilize o Martins Tinta para Gesso ou Martins Fundo Preparador de Paredes, conforme orientações nas respectivas embalagens.
Superfícies novas e muito absorventes porosas: Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem, em seguida aplique o Martins Selador Acrílico ou Selador Acrílico Premium, conforme recomendações na embalagem.
Imperfeições rasas: Corrija com Martins Massa Acrílica (EXTERIOR E INTERIOR) ou Martins Massa PVA (INTERIOR).
Superfícies novas de reboco, emboço ou concreto: A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado.
Imperfeições profundas: Repare com reboco e proceda como em "reboco rasa".
ENTTODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Precauções e Recomendações
- Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 35 °C.
-Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
-Não reutilize esta embalagem para armazenar alimentos ou água para consumo.
-Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha-se ambiente bem ventilado para evitar inalação de vapores;
-Recomendamos o uso de Máscara protetora, óculos de segurança e luvas;
-Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, em caso de ingestão não provoque vômito. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado, procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico). Pode ser obtida no site www.martintintas.com.br
Emergências médicas (24 horas): ligue para "CEATOX"- Centro de Assistência Toxológicas do Hospital das Clínicas) através dos telefones (11) 2661-8000 ou 0800-148 110.

-Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;
-Não aplique o produto em ambientes com temperaturas inferior a 10 °C ou superior a 35 °C ou ainda se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%;
-Para qualquer dúvida fale com o serviço de atendimento ao consumidor (19) 3665-5378, tendo sempre em mãos, número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem;
-Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características serão preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;
-O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Dicas

-Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços;
-Caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'agua na pintura, até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com agua, sem enfregar;
-Durante o procedimento de limpeza, não enfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas irreparáveis/graves. Limpe suavemente com um pano ou esponja macia com água e detergente neutro, em seguida limpe com um pano umedecido;
-Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos Martins, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
-A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações sem função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

Rendimentos

Litro (900 ml)	12 a 17 m²
Galão (3,6 l)	50 a 70 m²
Lata (18 l)	250 a 350 m²

Demãos

Normalmente, com 2 ou 3 demãos, você consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo, estado da parede e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

Fabricado por:

Martins TINTAS

Martins Fabricação de Tintas LTDA-ME
Av. Geraldo Marra nº 100 - Distrito Industrial II
CEP: 13.739-030 - Morococa/SP
CNPJ: 10.557.442/0001-97-Indústria Brasileira
Químico Responsável: Jhoner Martins
CRQ IV: 04.462.953
SAC: contato@martintintas.com.br
www.martintintas.com.br

Rendimento: 100 m²

Maior rendimento

Livre de cheiro

Mexer antes

Materiais:

Diluir

Quantidade

3,6L

agência de PROPAGANDA | invistaempropaganda.com