
ESMALTE BASE ÁGUA

Produto: ESMALTE BRANCO BASE ÁGUA (todas as cores)

É uma tinta de fácil aplicação, ótima cobertura e rendimento, secagem rápida, baixo odor, que proporciona finíssimo acabamento brilhante, trazendo requinte e sofisticação aos ambientes e peças artesanais. Indicado para pintura de superfícies externas e internas de madeira, materiais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC.

Composição Química

Água, resina acrílica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, coalescentes, espessantes, diuron, alcalinizante, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona 2metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1)

Características

Densidade a g/cm ³	1,0 – 1,2
Odor	Característico
Cor	Referente ao padrão
Viscosidade Storner KU	80 -90 KU
Ph	8,5 – 9,5

Aplicação

Pincel, rolo de espuma, trincha e pistola.

Superfícies

Madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC.

REPINTURA: Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique o ESMALTE BRANCO BASE AGUA.

ESMALTE BASE ÁGUA

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar.

SUPERFÍCIES BRILHANTES: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

MANCHAS DE GORDURAS E GRAXAS: Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.

MOFO: Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar.

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Acabamento

Brilhante

Diluição

Para aplicação com pincel, rolo de espuma diluir até 10% com água em todas as demãos.

Para aplicação com pistola diluir até 30% com água, pressão entre 2,2 a 2,8 Kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².

Demãos

2 a 3 demãos.

Secagem

Ao toque: 1 a 2 horas

Entre demãos: 2 a 3 horas

Final: 5 a 8 horas

ESMALTE BASE ÁGUA

Manuseio

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

Armazenagem

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente.

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

Cuidados

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

Embalagens

0,900 litros, 3,6 litros e 18 litros.

Rendimentos

Lata (18 L): até 325 m²

Galão (3,6 L): até 65 m²

Litro (0,9 L): até 16 m²

Validade

2 anos a partir da data de fabricação.

ESMALTE BASE ÁGUA

Precauções e Recomendações

- Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C;
- Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
- Não reutilize esta embalagem para armazenar alimentos ou água para consumo;
- Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar inalação de vapores;
- Recomendamos o uso de Máscara protetora, óculos de segurança e luvas;
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, em caso de ingestão não provoque vômito. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado, procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FDS(FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA). Pode ser obtida no site www.martinstintas.com.br. (Emergências médicas (24 horas): ligue para “CEATOX” - Centro de Assistência Toxicológicas do Hospital das Clínicas) através dos telefones (11) 2661-8800 ou 0800- 148 110.
- Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;
- Não aplique o produto em ambientes com temperaturas inferior a 10 °C ou superior a 35 °C ou ainda se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%;
- Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (19) 3665-5378, tendo sempre em mãos, número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem;
- Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características serão preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

ESMALTE BASE ÁGUA

Dicas

- Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços;
- Caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura, até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar;
- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe suavemente com um pano ou esponja macia com água e detergente neutro, em seguida limpe com um pano umedecido;
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos Martins, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações sem função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

Assessoria Técnica

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do **SAC (19) 3665-5378**, ou via e-mail contato@martinstintas.com.br.

MARTINS TINTAS LTDA-ME

Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030

CNPJ: 10.557.442/0001-97

Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO

**Químico Responsável: Gillyard
Silva**

CRQ 04264721 IV REGIÃO

ESMALTE BASE ÁGUA

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.