
ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL / AUTOMOTIVO

Produto: ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL / AUTOMOTIVO

Esmalte Sintético Industrial / Automotivo é um esmalte de ótima qualidade, com excelente cobertura, alto brilho e rendimento. Possui alta resistência às intempéries e elevada durabilidade, proporcionando proteção eficaz a veículos agrícolas, caminhões, tratores e máquinas. Também pode ser utilizado em eletrodomésticos metálicos, como fogões, geladeiras e máquinas de lavar.

Tinta à base de resinas alquídicas, com elevada resistência, excelente acabamento e secagem rápida. É indicada para pintura geral ou parcial de veículos e implementos agrícolas, máquinas industriais, madeiras e peças metálicas em geral.

FERRAMENTA PARA APLICAÇÃO:

Áreas grandes: Rolo de espuma ou pistola.

Áreas pequenas: Pincel com cerdas macias.

SECAGEM:

Ao toque: 20 a 30 minutos.

Entre demãos: 20 à 30 minutos.

Para manuseio: 4 a 6 horas.

Final: **24** horas final, dependendo da temperatura, umidade e circulação do ar ambiente. (Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato e condições climáticas adequadas).

DEMÃOS:

2 a 3 demãos.

RENDIMENTO POR DEMÃO:

Lata de 18 litros: Até 200 m² por demão Galão

de 3,6 litros: Até 40 m² por demão.

Quarto de 0,900 litros: Até 10 m² por demão.

Dependendo das condições de aplicação e tipo/estado da superfície.

ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL / AUTOMOTIVO

DILUIÇÃO:

Homogeneizar bem o produto com espátula de plástico, metal ou madeira em forma de régua, antes e durante a diluição e aplicação.

Pincel, Rolo de espuma: 5 a 10 % com Thinner **D.M 2800** Pistola:
de 20% a 30% com Thinner **D.M. 2800**.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Um bom resultado depende da preparação da superfície e de fatores como: homogeneização, diluição, aplicação, temperatura, tempo de secagem etc. A superfície deve estar firme, coesa, limpa e isenta de gordura, graxa, mofo, ferrugem e/ou terra. Conforme a norma **ABNT NBR 13245**.

Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua superfície.

TIPOS DE SUPERFÍCIES	O QUE FAZER?
Ferro novo	Elimine graxa ou gorduras. Para melhor aderência, lixe levemente, elimine o pó, aplique Primer universal, Primer PU ou zarcão de fundo, lixe elimine o pó e aplique o Martins Esmalte Sintético Industrial/Automotivo na cor desejada.
Ferro com ferrugem	É necessário eliminar, remover e lixar completamente a ferrugem incrustada. Em seguida eliminar o pó do lixamento, aplicar Primer universal, Primer PU ou zarcão de fundo, lixe elimine o pó e aplique o Martins Esmalte Sintético Industrial/Automotivo na cor desejada.
Repintura sobre Tintas Antigas com Ferrugem	É necessário eliminar, remover e lixar completamente a ferrugem incrustada e partes soltas. Em seguida eliminar o pó do lixamento, repare as imperfeições com massa rápida, lixe elimine o pó, aplique Primer universal, Primer PU ou zarcão de fundo, lixe elimine o pó e aplique o Martins Esmalte Sintético Industrial/Automotivo na cor desejada.

ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL / AUTOMOTIVO

RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES:

- *Misture bem o produto antes e durante a aplicação, com o auxílio de uma espátula em formato de régua. Faça movimentos circulares e de baixo para cima, a fim de garantir a completa homogeneização do produto. Homogeneíze adequadamente para obter a cor correta do produto. Recomenda-se utilizar sempre o mesmo lote do produto para a mesma aplicação.
- *Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos; Não interrompa a aplicação no meio da superfície; Respeite os intervalos de repintura; Evite retoques isolados após a secagem do produto.
- *A máxima proteção contra a corrosão é alcançada quando produto é aplicado no número de demãos indicada conforme o tipo da ferramenta utilizada, e desde que a película formada não seja danificada com arranhões profundos que exponha a superfície metálica.
- *Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Após esse período, a superfície pode ser limpa utilizando esponja macia umedecida com água e detergente neutro.
- *Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados na embalagem.
- *Não recomendamos aplicar em superfícies de alvenaria.
- *Seguir as instruções de intervalos entre demãos e tempo de secagem.
- *Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- *O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.
- *Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor – 011 4039- 1110.

ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL / AUTOMOTIVO

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção, este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com área bem ventiladas. Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, queima do filme da tinta podem gerar poeira e/ou vapores perigosos. Lixamento á úmido deve ser utilizado quando possível. Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de tombamento e danos físicos. Levante com cuidado peso bruto que exceda 10 kg. Armazenar em local seco e arejado. Não armazenar alimentos e água para consumo neste recipiente vazio. Não perfure, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins. Pessoas com precedente de alergias ao produto deve evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não descarte o produto em esgoto, solos ou cursos de água. A FDS deste produto pode ser obtida em www.martinstintas.com.br. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato como CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital da Clínicas, telefone 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar quando estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação. Em contato com os olhos: lave com água limpa e corrente por vários minutos. Retirar lentes de contato se estiver fácil e continuar enxaguando. Em caso de ingestão: não provoque vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele: lave bem com água limpa e sabão. Em caso de inalação: Manter a pessoa em repouso em local ventilado.

COMPOSIÇÃO:

Resinas alquídicas modificadas, aditivos, pigmentos, octoatos metálicos, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos. Não contém pigmentos e aditivos a base de metais pesados.

ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL / AUTOMOTIVO
