
INOVE TINTA PARA PISO

Produto: Inove Tinta para Piso (todas as cores)

Tinta para piso é um revestimento externo e interno de pisos. Indicado para pintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos de acabamento fosco e poroso, tanto em áreas externas ou internas, como área de lazer, escadas, varandas, quadras esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou repintura. É um produto de fácil aplicação, secagem rápida permitindo uma boa cobertura e aderência, bom alastramento, boa resistência, maresia e com acabamento fosco. Todas essas qualidades tornam uma ótima economia para renovar, embelezar e proteger pisos.

Composição Química

Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros estireno - acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes selecionadas, glicóis, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos.

Características

Densidade a 20/4°C	1,30 – 1,40
Odor	Característico
Cor	Referente ao padrão
Viscosidade Storner KU	90 -120 KU
Ph	8,5 – 9,5

Aplicação

Trincha rolo de lã ou microfibras.

Superfícies

Superfícies de concreto rústico, liso ou pisos cerâmicos porosos e sem brilho, devem estar limpas e secas, livres de quaisquer impurezas tais como: óleos, gorduras, graxas, pó e umidade. Em caso de cimento queimado, lavar com uma solução de 1 litro de ácido muriático em 2 litros de água e deixe agir por 30 minutos, depois lave bem e deixe secar. Em caso de a superfície estar suja de óleos e graxas, lavar com água e sabão, enxágüe bem e deixe secar. Em repintura, raspe qualquer parte que esteja solta e lave tirando todo pó e aplique o **Inove Tinta para Piso**.

Preparação- Este é um produto fundamental para você conseguir um excelente resultado: toda superfície deve ser preparada para receber a tinta. Vale lembrar que, além da preparação outros fatores como homogeneização, diluição, aplicação, temperatura, tempo de secagem etc. Influenciam na obtenção de um excelente resultado. Por isso leia as dicas e orientações desta embalagem antes de aplicar o produto.

INOVE TINTA PARA PISO

Preparação de Superfície Norma ABNT NBR 13245

Toda e qualquer superfície tem que estar bem-preparada para receber a pintura. É importante que a superfície esteja firme, seca, sem poeira, gordura, graxa sabão, mofo ou lodo. Lixe a superfície até eliminar o brilho.

A Tinta Piso Inove, não pode ser aplicado em superfícies metálicas, esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou outras áreas não porosas. Devido à alta temperatura da borracha dos pneus podem ocorrer manchas na pintura.

Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado.

INOVE TINTA PARA PISO

COMO ESTÁ SEU PISO CIMENTADO?	O QUE FAZER?
CIMENTADO NOVO	Aguardar cura de 30 dias. Se tiver partículas soltas, aplicar uma demão de Inove Fundo Preparador de Parede . Deixe secar e pinte.
CIMENTADO FRACO OU DESAGREGANDO	Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojateadas removendo totalmente as impurezas. Após a secagem completa, aplicar uma demão de Inove Fundo Preparador de Parede . Deixe secar e pinte.

PREPARAÇÃO EM PISOS

INOVE TINTA PARA PISO

CONCRETO QUEIMADO E OU POLIDO	Lave com uma mistura de Ácido Muriático (2 partes de água e 1 parte de Ácido). Deixe agir por 30 minutos e enxaguar bem, com água. Após a secagem, faça um teste de absorção com gotas de água e observe se a superfície está absorvendo água. Havendo absorção, a superfície poderá ser pintada. Se não houver, é preciso aplicar um Fundo Fosfatizante (Wash Primer). Após a secagem, pinte.
COM IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS	Corrigir com massa de cimento e areia, aguardar cura de 30 dias. Aplicar uma demão de Inove Fundo Preparador de Parede . Deixe secar, e pinte.
COM MANCHAS DE ÓLEO, GRAXAS E GORDURA	Lavar com água e sabão neutro até remover totalmente a oleosidade. Deixe secar e pinte.
COM BOLOR, FUNGO OU LODO	Esfregar bem toda a superfície água e cloro em partes iguais e deixe agir por 4 horas, com lavadora de alta pressão enxague removendo toda impureza da superfície. Deixe secar e pinte.

INOVE TINTA PARA PISO

QUADRAS ESPORTIVAS, ESTACIONAMENTOS, GARAGEM E CONCRETO USINADOS	Lave com uma mistura de Ácido Muriático (2 partes de água e 1 parte de Ácido). Deixe agir por 30 minutos e enxaguar bem, com água. Após a secagem, faça um teste de absorção com gotas de água e observe se a superfície está absorvendo água. Havendo absorção, a superfície poderá ser pintada. Se não houver, é preciso aplicar um Fundo Fosfatizante (Wash Primer). Após a secagem, pinte.
---	--

Acabamento Fosco Diluição

Cimentado novo e queimado: 10% com água limpa em todas as demãos.

Cimentado novo fraco ou não queimado: 30% com água limpa na primeira demão e 10% nas demais demãos.

Demãos 2 a
3 demãos.

Secagem

Ao toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 48 horas (circulação de pessoas)

Final: 72 horas (para veículos)

Manuseio

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

Armazenagem

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

INOVE TINTA PARA PISO

Cuidados Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

Embalagens

Balde 16L / Galão 3,6L

Rendimentos

CORES - Balde de 16 litros rende até 106 m² acabado.

BRANCO - Balde de 16 litros rende até 62 m² acabado.

CORES - Galão de 3,6 litros rende até 24 m² acabado.

BRANCO - Galão de 3,6 litros rende até 14 m² acabado.

Validade

1 anos a partir da data de fabricação.

Precauções e Recomendações

- Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C;

-Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

-Não reutilize esta embalagem para armazenar alimentos ou água para consumo;

-Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar inalação de vapores;

-Recomendamos o uso de Máscara protetora, óculos de segurança e luvas;

-Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, em caso de ingestão não provoque vômito. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado, procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FDS(FICHA DE

INOVE TINTA PARA PISO

DADOS DE SEGURANÇA). Pode ser obtida no site www.martinstintas.com.br. Emergências médicas (24 horas): ligue para “CEATOX” - Centro de Assistência Toxológicas do Hospital das Clínicas) através dos telefones (11) 2661-8800 ou 0800- 148 110.

-Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

-Não aplique o produto em ambientes com temperaturas inferior a 10 °C ou superior a 35 °C ou ainda se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%;

-Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (19) 3665-5378, tendo sempre em mãos, número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem;

-Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características serão preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;

-O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Dicas

-Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços;

-Caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura, até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar;

-Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe suavemente com um pano ou esponja macia com água e detergente neutro, em seguida limpe com um pano umedecido;

-Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos Martins, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.

-A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações sem função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

INOVE TINTA PARA PISO

Garantia do Produto

Produto com garantia de até 02 (dois) anos, a contar da data de fabricação. Garantia condicionada ao preparo adequado da superfície para recebimento do produto, aliada a correta aplicação. A garantia exige, ainda, manutenção a cada 2 (dois) anos, o que deverá ser realizado através da aplicação de uma nova tinta.

Lembrando que toda e qualquer pintura/ revestimento, necessita de manutenção conforme desgaste com intemperismo.

(Obs: Em cores intensas, é normal que o desbotamento aconteça num prazo menor, dependendo do intemperismo que a superfície sofra. Lembrando que em áreas de tráfego intenso ou de molhagem constante, o desgaste é muito maior, exigindo uma manutenção antes dos 02 (dois) anos.)

Assessoria Técnica

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do **SAC (19) 3665-5378**, ou via e-mail contato@martinstintas.com.br.

MARTINS TINTAS LTDA-ME

Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030

CNPJ: 10.557.442/0001-97

Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.