
LÁTEX ACRÍLICO

Produto: Latex Acrílico (todas as cores)

Latex Acrílico é uma tinta de fácil aplicação, ótima cobertura e rendimento, secagem rápida, baixo odor, que proporciona finíssimo acabamento fosco aveludado, trazendo requinte e sofisticação aos ambientes. Indicado para pintura de superfícies internas, de reboco, massa acrílica, massa corrida PVA, fibrocimento, concreto, texturas e gesso.

Composição Química

Resina a base de copolímeros acrílicos modificados emulsionados em água, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes selecionadas, glicóis, tensoativos e aditivos.

Características

Densidade a g/cm ³	1,25 – 1,32
Odor	Característico
Cor	Referente ao padrão
Viscosidade Storner KU	90 -120 KU
Ph	8,5 – 9,5

Aplicação

Pincel, rolo de lã, trincha e pistola.

Superfícies

Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de **Martins Selador Acrílico**, afim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar **Martins Fundo Preparador de Paredes**, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a **Martins Massa PVA (uso interno)** ou **Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo)**. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

**Químico Responsável: Gillyard
Silva**

CRQ 04264721 IV REGIÃO

Revisão Nº: 05

Data da última revisão: 04/07/2025

LÁTEX ACRÍLICO

Acabamento

Fosco

Diluição

De 20% a 30% com água limpa em todas as demãos.

Demãos

2 a 3 demãos.

Secagem

Ao toque: 1 hora

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

Manuseio

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

Armazenagem

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente.

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

Químico Responsável: Gillyard

CRQ 04264721 IV REGIÃO

Silva

Revisão Nº: 05

Data da última revisão: 04/07/2025

LÁTEX ACRÍLICO

Cuidados

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

Embalagens

900ml, 3,6 litros e 18 litros.

Rendimentos

Litro (900 ml) de 8 á 15m²

Galão (3,6 l) de 40 á 60 m²

Lata (18 l) de 200 á 300m²

Validade

1 anos a partir da data de fabricação.

Assessoria Técnica

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do **SAC (19) 3665-5378**, ou via e-mail contato@martinstintas.com.br.

Precauções e Recomendações

- Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C;

-Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

**Químico Responsável: Gillyard
Silva**

CRQ 04264721 IV REGIÃO

Revisão Nº: 05

Data da última revisão: 04/07/2025

LÁTEX ACRÍLICO

- Não reutilize esta embalagem para armazenar alimentos ou água para consumo;
- Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar inalação de vapores;
- Recomendamos o uso de Máscara protetora, óculos de segurança e luvas;
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, em caso de ingestão não provoque vômito. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado, procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FDS(FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA). Pode ser obtida no site www.martinstintas.com.br. (Emergências médicas (24 horas): ligue para “CEATOX”- Centro de Assistência Toxicológicas do Hospital das Clínicas) através dos telefones (11) 2661-8800 ou 0800- 148 110.
- Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;
- Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C ou ainda se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%;
- Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (19) 3665-5378, tendo sempre em mãos, número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem;
- Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características serão preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Dicas

- Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços;
- Caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura, até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar;

**Químico Responsável: Gillyard
Silva**

CRQ 04264721 IV REGIÃO

LÁTEX ACRÍLICO

- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe suavemente com um pano ou esponja macia com água e detergente neutro, em seguida limpe com um pano umedecido;
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos Martins, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações sem função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

MARTINS TINTAS LTDA-ME Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030

CNPJ: 10.557.442/0001-97 Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**Químico Responsável: Gillyard
Silva**

CRQ 04264721 IV REGIÃO

Revisão Nº: 05

Data da última revisão: 04/07/2025
