
MARTINSPREN IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES 10 EM 1

Produto: MARTINSPREN Impermeabilizante para Paredes 10 em 1

Martins PREN Parede é uma pintura impermeável e flexível que protege as paredes e fachadas contra fissuras e infiltração por batida de chuva, além de ter alta durabilidade. Produto multi ação que, sela, impermeabiliza e dá acabamento nas paredes. Pode ser aplicado sobre reboco, concreto e fibrocimento. Este produto pode ser tingido com corante líquido a base de água em sistemas tintométricos, ou receber pintura com tinta acrílica. Sua elasticidade acompanha as movimentações da superfície corrigindo e prevenindo o surgimento de microfissuras (aberturas de até 0,05 mm conforme a Norma ABNT NBR 9575).

Características técnicas do produto

Vantagens de 10 atributos num único produto.

- * **SELA** - A primeira demão serve como selador, aceitando pintura de látex acrílico.
- * **ANTI MOFO** – Evita o surgimento de mofo, bolor e algas.
- * **IMPERMEABILIZA** - A segunda demão serve como impermeabilizante, evitando o aparecimento de bolor e deixando a parede com ótima aparência internamente.
- * **SUPER FLEXIVEL** - Elastomérico
- * **DÁ ACABAMENTO** - Quando aplicado em 3 demãos, funciona como pintura final.
- * **PREVINE FISSURAS** – Acompanha dilatações da parede, prevenindo o surgimento de fissuras.
- * **ACEITA PIGMENTAÇÃO** - Permite pigmentação com corante líquido (tons claros e médios)
- * **ELIMINA MICROFISSURAS** – Penetra nas microfissuras, eliminando-as.

MARTINSPREN IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES 10 EM 1

* **RESISTENTE A SOL E CHUVA** - Forma uma membrana protetora e com grande aderência.

* **PREVINE INFILTRAÇÕES** – Sua característica hidrorrepelente, previne infiltrações de água de chuva.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina a base de copolímeros acrílicos modificados emulsionados em água, solventes alifáticos, glicóis, cargas minerais e aditivos.

Características

Viscosidade	90 a 100 uk
Cor	Branco
Sólidos por peso (%)	35 – 45
ph	8,5 – 9,5

ACABAMENTO

Branco

DICAS PARA FACILITAR SUA PINTURA

Aplicação: O Martins PREN Parede é aplicado como pintura. Com rolo de lã alta ou pincel, em 2 a três demãos, respeitando rigorosamente o consumo por m²e os intervalos de 4 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25°C. Dependendo do tipo e estado da parede, podem ser necessárias mais demãos. Apenas na primeira demão o Martins PREN Parede deve ser diluído em

MARTINSPREN IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES 10 EM 1

no máximo 20% com água limpa, proporcionando uma melhor penetração ao substrato. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 72 horas para a secagem do produto conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO:

-REBOCO NOVO: deve atender às recomendações da **Norma ABNT NBR 7200**. Aguardar secagem de no mínimo 28 dias. O reboco deve estar poroso, limpo, sem pintura, seco, isento de poeira e com boa resistência, aplicar o Martins PREN diretamente.

- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS DE ARGAMASSAS INORGÂNICAS: Aguardar secagem de no mínimo 28 dias. O reboco deve estar poroso, limpo, sem pintura, seco, isento de poeira e com boa resistência. Deve-se observar e corrigir eventuais trincas com produtos específicos para correção de trincas.

-REBOCO EM BOM ESTADO OU PAREDES JÁ PINTADAS: Paredes já pintadas devem ser lixadas, eliminar o pó com pano úmido e aguardar a secagem. O reboco, por sua vez, deve estar poroso e de acordo com as recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas.

-REBOCO FRACO, PAREDES PINTADAS COM CAL OU QUE ESTEJAM CALCINADAS E/OU QUE TENHA PARTES SOLTAS: Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com lavagem ou pano úmido, deixe secar e aplique Martins Fundo Preparador de Paredes.

-COM PEQUENAS IMPERFEIÇÕES: Corrija as imperfeições com Massa Acrílica ou Massa Niveladora em áreas externas.

-SUPERFÍCIE COM MOFO: Para executar a limpeza da parede, misturar água limpa e água sanitária em partes iguais, aguardar no mínimo 6 horas e enxaguar a parede com bastante água. Aguardar a secagem.

-SUPERFÍCIE COM UMIDADE: Antes de pintar, resolver a falta de impermeabilização que está causando o problema. Utilize impermeabilizante adequados para o problema de umidade e/ou infiltração.

-SUPERFÍCIE COM BRILHO: Lixar até remover todo o brilho, e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a secagem. -Superfície com massa acrílica: aguardar no mínimo 1 dia de secagem da massa acrílica antes de iniciar a aplicação do Martins PREN Parede. Lixar até uniformizar a superfície, e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a secagem.

-SUPERFÍCIE COM ÓLEOS, GRAXAS OU GORDURAS: Com gordura, óleos e graxas, lave com água e detergente toda a área, eliminando por completo a oleosidade. Enxágue bem e deixe secar totalmente.

MARTINSPREN IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES 10 EM 1

MANUSEIO

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

ARMAZENAGEM

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente.

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

CUIDADOS

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

EMBALAGENS

Litro: 0,900 Kg

Galão: 3,6 Kg

Balde: 18 Kg

CONSUMO MÍNIMO

100 g/m²/demão.

82 ml/m²/demão.

RENDIMENTOS

Balde (18 kg) até 180 m² /demão.

Galão (3,6 kg) até 36 m² / demão.

MARTINSPREN IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES 10 EM 1

Litro (0,9 kg) até 9 m² / demão.

(Pode variar em função da aplicação e absorção da superfície).

DEMÃOS

1º demão (selador)

2º demão (impermeabilizante)

3º demão (acabamento final)

Acabamentos sobre MartinsPren Parede:

Os acabamentos sobre MartinsPren Paredes, podem ser Tintas Acrílicas ***Martins Requite (Premium)*** e ***Martins Performance (Standard)***.

Para aplicar tinta, aguarde a secagem final de 24 horas.

*Quando for aplicar revestimento (TEXTURA) acrílico sobre o **Martins PREN Parede**, aplique o revestimento (TEXTURA) com até 48 horas de aplicação do **Martins PREN Parede**.*

Obs: Ultrapassando as 48 horas, corre o risco de haver deslocamento do revestimento.

SECAGEM

Ao toque: 1 hora.

Entre demãos: 4 horas.

Secagem Final: 24 horas.

DILUIÇÃO

Antes de diluir a tinta, misture bem o produto utilizando uma espátula de plástico, metal, madeira ou de preferência um batedor mecânico. Em seguida dilua com água conforme as ilustrações abaixo.

MARTINSPREN IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES 10 EM 1

Diluir até 20% de água limpa na 1º demão.

Diluir 10% ou aplicar o produto puro nas demais demãos.

ASSESSORIA TÉCNICA

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3665-5378, ou via e-mail contato@martinstintas.com.br.

MARTINS TINTAS LTDA-ME

Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030

CNPJ: 10.557.442/0001-97

Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.