

---

**TEXTURA LISA**

---

**Produto: Textura Lisa**

Texturas que criam efeitos lisos e desenhos diferenciados. Indicados para texturizar superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento, repintura sobre PVA ou acrílico. Sua característica hidrorrepelente confere maior durabilidade à pintura. Traz em sua formulação componentes que dão à parede um acabamento especial, que realçam a textura. Quando a textura for NATURAL, após 3 dias aplicada, necessita de aplicação de tinta para acabamento. Fácil aplicação boa aderência e ótima homogeneidade.

**Composição Química**

Resina a base de copolímeros acrílicos modificados emulsionados em água, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes selecionadas, e aditivos.

**Características**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Densidade g/cm <sup>3</sup> | 1,70 – 2,00 |
| Cor                         | Natural     |
| Sólidos por volume          | 36 – 39     |
| Sólidos por peso (%)        | 52 – 55     |
| Ph                          | 8,5 –9,5    |

**Aplicação**

**Para carregar a parede:** Desempenadeira, espátula de aço ou rolo.

**Para efeito:** Desempenadeira, rolos apropriados e escovas.

**Superfícies**

Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de **Martins Selador Acrílico**, afim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura

---

**TEXTURA LISA**

---

queimada pelo sol, aplicar **Martins Fundo Preparador de Paredes**, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a **Martins Massa PVA (uso interno)** ou **Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo)**. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

**OBS: RECOMENDAMOS QUE, EM PRODUTOS COLORIDOS, QUE SE TEM MAIS DE UM LOTE, SEJA FEITA A APLICAÇÃO DE MANEIRA ORDENADA, SEPARANDO POR LOTE, E EVITANDO EMENDAS COM LOTE DIFERENTE. NÃO FAÇA EMENDAS NO MEIO DA PAREDE, E NÃO BORRIFE ÁGUA PARA DAR CONTINUIDADE NA APLICAÇÃO.**

**ATENÇÃO: QUANDO O REVESTIMENTO A SER APLICADO FOR COLORIDO, EXIGE-SE A APLICAÇÃO DE UM FUNDO/SELADOR, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO.**

**REPINTURA:** Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó.

**POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:** Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar.

**SUPERFÍCIES BRILHANTES:** Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

**MANCHAS DE GORDURAS E GRAXAS:** Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.

**MOFO:** Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar.

**UMIDADE:** Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade, identifique a causa e trate adequadamente.

**PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO:** Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **Martins Fundo Preparador de Paredes**.

---

**TEXTURA LISA**

---

**GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL:** Aguarde a secagem total e remova o pó e utilize o **Martins Tinta para Gesso** ou **Martins Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientações nas respectivas embalagens.

**FIBROIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS:** Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem, em seguida aplique o **Martins Selador Acrílico** ou **Selador Acrílico Premium**, conforme recomendações na embalagem.

**SUPERFÍCIES COM FISSURAS:** Aplique **Martins Ultraflex Parede** (EXTERNO E INTERNO), como fundo, vindo de fábrica na mesma cor do revestimento.

**IMPERFEIÇÕES RASAS:** Corrija com **Martins Massa Acrílica** (EXTERNO E INTERNO) ou **Martins Massa PVA** (INTERNO).

**SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO:** A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado.

**IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS:** Repare com reboco, aguarde a cura do reboco por 30 dias, após esse período, aplique uma demão de **Fundo Branco Fosco a base de Solvente**, para isolar toda a superfície, respeitando o tempo de secagem aplique o **selador** ou **fundo na cor** e em seguida aplique a Textura Lisa.

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

**Acabamento**

Fosco

**Diluição**

Pronta para uso

Se necessário diluir até 3% com água potável.

**Químico Responsável: Gillyard  
Silva**

**CRQ 04264721 IV REGIÃO**

**Revisão Nº: 05**

**Data da última revisão: 07/07/2025**

---

**TEXTURA LISA**

---

**Demãos**

1 a 2 demãos.

**Secagem**

Entre demãos: 6 a 8 Horas

Final: 72 horas

Cura total: 30 dias

**Manuseio**

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

**Armazenagem**

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente.

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

**Cuidados**

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

**Embalagens**

Balde/Barrica 23 kg.

---

**TEXTURA LISA**

---

**Rendimento**

**Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina:** 9 a 11 m<sup>2</sup> 23 kg **Repintura e superfícies seladas:** 9 a 11 m<sup>2</sup> 23 kg

**Validade**

1 anos a partir da data de fabricação.

**Garantia do Produto**

Produto com garantia de 03 (três) anos, a contar da data de fabricação. Garantia condicionada ao preparo adequado da superfície para recebimento do produto, aliada a correta aplicação. A garantia exige, ainda, manutenção a cada 3 (três) anos, o que deverá ser realizado através da aplicação de resina acrílica, verniz acrílico ou repintura. Quando a textura for na cor a garantia de cor é de 1 (um) ano.

Lembrando que toda e qualquer pintura/ revestimento, necessita de manutenção conforme desgaste com intemperismo.

*(Obs: Em cores intensas, é normal que o desbotamento aconteça num prazo menor, dependendo do intemperismo que a superfície sofra.)*

**Assessoria Técnica**

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3665-5378, ou via e-mail [contato@martinstintas.com.br](mailto:contato@martinstintas.com.br).

**MARTINS TINTAS LTDA-ME**

**Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030 CNPJ:  
10.557.442/0001-97**

**Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO**

**Químico Responsável: Gillyard  
Silva**

**CRQ 04264721 IV REGIÃO**

**TEXTURA LISA**

---

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.