
MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA PARA LAJES 10 EM 1

MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA PARA LAJES 10 EM 1

É uma manta líquida de base acrílica e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Cobre a superfície com uma proteção formando uma membrana impermeável e apresenta ótima característica de elasticidade, flexibilidade e aderência tendo uma grande durabilidade e alta resistência a intempéries. Proporcionando excelente acabamento além de refletir os raios solares o que reduz parte do calor absorvido pela estrutura.

Preparo da superfície

LAJES: A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA**.

A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada com massa de cimento e areia (traço 1:3), dando caimento mínimo de 2% para os ralos. Essa massa deve ter acabamento desempenado com os rodapés arredondados (meia canas – encontro do piso com a parede).

FISSURAS E TRINCAS: Devem ser tratadas com materiais específicos para tratamento de trincas, antes da aplicação do **MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA**. Faça a limpeza dessas trincas, removendo toda e qualquer tipo de sujeira e pó. Após esse procedimento, aplique uma demão de **MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA** diluído a 15 % com água limpa, depois de seco, coloque uma tira de tela poliéster de 10 cm de largura em toda extensão da trinca em seguida siga as aplicações normais.

TELHAS GALVANIZADAS E FIBROCEMENTO: superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA**.

CALHAS E RUFOS: superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA**.

Preparo do produto

O **MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA** já vem pronto para uso.

Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

FERRAMENTAS:

Trincha, rolo de pintura ou vassoura de pelo.

MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA PARA LAJES 10 EM 1

APLICAÇÃO:

1º Demão: Aplique uma demão do **MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA** diluído em no máximo 15% de água para aderência do produto no contrapiso. Recomenda despejar em pequenas quantidades o produto da embalagem e, simultaneamente, espalhar sobre a superfície a ser impermeabilizada. Iniciar pelos rodapés subindo, no mínimo 30 cm no encaixe previsto da regularização. Seguir os pontos crítico e concluir a área do piso.

Nota: Superfícies em PVC (ralos, coletores de águas pluviais e tubos passantes) devem ser lixadas previamente a fim de garantir a aderência do **MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA**.

Dê um intervalo mínimo de 3 a 4 horas entre demãos, considerando a temperatura ambiente.

2º Demão: A utilização da tela poliéster deve ser usado nos pontos críticos como, arestas, cantos, juntas, ralos, tubos emergentes entre outros. Em áreas acima de 50 m, deve ser aplicada a tela em toda a superfície (pontos crítico, rodapé e piso).

Acomodar a tela sobre a 1ª demão já seca, em seguida, iniciar a aplicação da 2ª demão com Martins PREN Laje sem diluição. Aguardar a secagem. Certificar-se que a aplicação esteja uniforme e sem falhas. Em caso de falhas encontradas, deve-se fazer o reparo pontual.

3º Demão: Aplique o **MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA** sem diluição, até atingir o consumo recomendado e aguardar a secagem por 3 dias antes do teste de estanqueidade por 72 horas.

Os locais impermeabilizados com o **MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA** podem ser revitalizados com a aplicação de novas demãos de reforço após algum tempo de uso, aumentando a durabilidade do sistema impermeabilizante.

Restrições de Uso

Não utilize o produto em:

- Em substratos úmidos;
- Locais com circulação de pessoas;
- Locais de armazenamento de água (reservatórios, tanques, espelhos d'água e etc..);

MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA PARA LAJES 10 EM 1

- Produto não indicado para receber proteção mecânica ou revestimento.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina a base de dispersão aquosa de polímero acrílico elastômeros, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos especiais, glicóis, tensoativos e água. Não contém pigmentos e aditivos a base de metais pesados.

RENDIMENTOS:

Consumo aproximado: 1,2 kg/m²

Balde (18 kg) em áreas expostas, com ou sem tela de poliéster. Rende até 15 m²

Consumo aproximado: 1,8 kg/m²

Balde (18 kg) em áreas com revestimento cerâmico. Rende até 10 m².

DEMÃOS:

3 Demãos para obter a espessura recomendada

DILUIÇÃO:

Diluir até 10% de água limpa na 1ª demão.

Nas demais demãos aplicar o produto puro.

Precauções e Recomendações

- Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C;

- Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

- Não reutilize esta embalagem para armazenar alimentos ou água para consumo;

- Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar inalação de vapores;

- Recomendamos o uso de Máscara protetora, óculos de segurança e luvas;

- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, em caso de ingestão não provoque vômito. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado,

MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA PARA LAJES 10 EM 1

procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA). Pode ser obtida no site www.martinstintas.com.br.
Emergências médicas (24 horas): ligue para "CEATOX" - Centro de Assistência Toxicológicas do Hospital das Clínicas) através dos telefones (11) 2661-8800 ou 0800- 148 110.

- Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;
- Não aplique o produto em ambientes com temperaturas inferior a 10 °C ou superior a 35 °C ou ainda se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%;
- Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (19) 3665-5378, tendo sempre em mãos, número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem;
- Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características serão preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Dicas

- Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços;
- Caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura, até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar;
- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe suavemente com um pano ou esponja macia com água e detergente neutro, em seguida limpe com um pano umedecido;
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos Martins, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.

ATENÇÃO Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais, já que não acompanhamos os respectivos

MARTINSPREN MANTA LÍQUIDA PARA LAJES 10 EM 1

serviços executados. Aplicar com tempo estável durante aplicação e período de cura do produto. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente e umidade relativa do ar.

Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Este produto é indicado para áreas de até 100 m². Para áreas acima de 100 m², deve-se consultar um projetista de impermeabilização para dimensionamento do sistema. Em áreas de lajes sob telhas deve-se prevenir rupturas em tubulações de água e retorno de água em chuvas intensas, a fim de evitar o acúmulo de água sobre a impermeabilização.

ADVERTÊNCIA Não aplicar demão muito espessa (acima de 1,0 mm), pois pode ocasionar a secagem parcial, comprometendo a perda de desempenho do produto e aumentar o tempo de secagem entre as demãos.