
EFEITO CIMENTO QUEIMADO

Produto: Efeito Cimento Queimado

É um revestimento liso que permite a obtenção do efeito real de cimento queimado, com muita facilidade na aplicação, alto rendimento e ótima performance, trazendo ao ambiente sofisticação e requinte. Indicado para áreas externas e internas. Sendo em duas cores prontos e também podendo ser tingido nos sistemas tintométrico em qualquer cor.

Composição Química

Resina a base de copolímeros acrílicos modificados emulsionados em água, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes selecionados, e aditivos.

Características

Densidade g/cm ³	1,50 – 1,80
Cor	Base
Sólidos por volume	45% – 48%
Sólidos por peso (%)	65% – 68%
Ph	9,5 – 10,5

V.O.C (Compostos Orgânicos Voláteis): 0,32 g/L. A **MARTINS TINTAS** possui em sua linha de produtos um baixo volume de V.O.Cs, visando a preservação do meio ambiente e pela saúde humana.

Aplicação

Com a superfície preparada, aplicação deve ser de forma cautelosa, de preenchimentos curtos e em finas camadas, de maneira desordenada para criar falhas na superfície. Com a segunda e terceira demão faça o preenchimento das falhas, sempre retirando o excesso e fazendo repasses.

**Químico Responsável: Gillyard
Silva**

CRQ 04264721 IV REGIÃO

Revisão Nº: 05

Data da última revisão: 07/07/2025

EFEITO CIMENTO QUEIMADO

Ferramentas

Para carregar a parede e conseguir o efeito: Desempenadeira de inox de cantos arredondados e espátula de aço.

Superfícies

Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de **Martins Selador Acrílico** ou **Martins Látex Acrílico Branco** como fundo já na cor do **Efeito Cimento Queimado**, afim de auxiliar na aderência, uniformizar a absorção e para melhor performance do efeito. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar **Martins Fundo Preparador de Paredes** para torna-la firme e em seguida aplicar uma demão de **Martins Látex Acrílico** na cor do **Efeito Cimento Queimado**. Sempre que desejado ou necessário nivelar a superfície, utilizar a **Martins Massa PVA (uso interno)** ou **Martins Massa Acrílica (uso externo/ interno)**. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

REPINTURA: Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó.

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar.

SUPERFÍCIES BRILHANTES: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

MANCHAS DE GORDURAS E GRAXAS: Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.

MOFO: Limpe com água sanitária e deixe agir por no mínimo 15 minutos, enxague e deixe secar por 24 horas.

UMIDADE e INFILTRAÇÃO: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade e infiltração, identifique a causa e trate adequadamente, com produto específicos para tratamento de úmida e infiltração.

PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO: Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **Martins Fundo Preparador de Paredes**.

EFEITO CIMENTO QUEIMADO

GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL: Aguarde a secagem total e remova o pó e utilize o **Martins Tinta para Gesso** ou **Martins Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientações nas respectivas embalagens.

FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS: Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem, em seguida aplique o **Martins Selador Acrílico** ou **Selador Acrílico Premium**, conforme recomendações na embalagem.

SUPERFÍCIES COM TRINCAS FISSURAS: Em casos com fissuras aplique **Martins Ultraflex Parede** (EXTERNO E INTERNO), como fundo, vindo de fábrica na mesma cor do revestimento, respeitando todas as orientações do Boletim técnico do produto **Ultraflex Parede**. Em casos de trincas, faça toda a limpeza necessária de raspagem das partes soltas, repare com massa veda trinca e tela poliéster e siga o procedimento acima com **Ultraflex Parede**.

IMPERFEIÇÕES RASAS: Corrija com **Martins Massa Acrílica** (EXTERNO E INTERNO) ou **Martins Massa Niveladora** (EXTERNO E INTERNO).

SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO: A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado.

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: Repare com reboco, aguarde a cura do reboco por 30 dias, após esse período, aplique uma demão de **Fundo Branco Fosco a base de Solvente**, para isolar toda a superfície, respeitando o tempo de secagem aplique o **selador** ou **fundo na cor** e em seguida aplique o Cimento Queimado.

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Acabamento

Fosco

Diluição

Pronta para uso

EFEITO CIMENTO QUEIMADO

Demãos

Com 3 demãos (camadas) consegue um ótimo efeito, se necessário aplicar a 4 demão (camada).

Secagem

Ao toque: 1 hora.

Entre demãos: 2 horas Final:

24 horas.

Cura Total: 30 dias.

Propriedades Físico-química

Temperatura: Resistente as variações de temperatura (até 80°C) e condições meteorológicas brasileiras.

Abrasão: Não aplicável.

Umidade: Não aplicar em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade relativa maior que 90%.

Sais: Não aplicar sobre reboco com menos de 28 dias de cura.

Manuseio

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

EFEITO CIMENTO QUEIMADO

Armazenagem

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente.

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não a reutilizar.

Cuidados

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

Embalagens

5,6 kg, 23 kg.

Rendimento

Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina:

25 a 35 m² 23kg/demão (camada)

6,5 a 9 m² 5,6kg/demão (camada)

Validade

1 anos a partir da data de fabricação.

Garantia do Produto

Produto com garantia de 03 (três) anos, a contar da data de fabricação. Garantia condicionada ao preparo adequado da superfície para recebimento do produto, aliada a correta aplicação. A garantia exige, ainda, manutenção a cada 3 (três) anos, o que deverá ser realizado através da aplicação de resina acrílica, verniz acrílico ou repintura.

Lembrando que toda e qualquer pintura/ revestimento, necessita de manutenção conforme desgaste com intemperismo.

**Químico Responsável: Gillyard
Silva**

CRQ 04264721 IV REGIÃO

Revisão Nº: 05

Data da última revisão: 07/07/2025

EFEITO CIMENTO QUEIMADO

(Obs: Em cores intensas, é normal que o desbotamento aconteça num prazo menor, dependendo do intemperismo que a superfície sofra.)

Assessoria Técnica

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3665-5378, ou via e-mail contato@martinstintas.com.br.

MARTINS TINTAS LTDA-ME

Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030

CNPJ: 10.557.442/0001-97

Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**Químico Responsável: Gillyard
Silva**

CRQ 04264721 IV REGIÃO
