
ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

Martins Esmalte Sintético Brilhante é um produto de alta qualidade e durabilidade, indicado para uso interno e externo. Ideal para pintura e repintura de superfícies como:

- Metais ferrosos
- Galvanizados
- Alumínio
- Madeira
- Alvenaria
- PVC

Forma uma película com proteção prolongada, conservando o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Possui secagem rápida, excelente acabamento, ótima cobertura e fácil aplicação, além de apresentar ótimo rendimento e alastramento.

Ferramentas Recomendadas

- Pincel
- Trincha macia
- Rolo de espuma
- Pistola (30 a 35 lb/pol² de pressão)

Diluição

Pincel, Trincha, Rolo:

- Solvente Recomendado: MARTINS RÁS
- Diluição: 10% a 20% em todas as demãos

Pistola:

- Solvente Recomendado: MARTINS RÁS
- Diluição: 20% a 25% em todas as demãos

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

Secagem

- Ao toque: 2 horas
- Entre demãos: 4 a 6 horas
- Final: 10 horas

Rendimento Acabado

- 900 mL → até 6 m² acabado
- 3,6 L → até 20 m² acabado
- 18 L até 100 m² acabado

Número de Demãos

2 a 3 demãos (Mas dependendo do tipo, estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais demãos).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245, toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, lixada, sem pó, sem partes soltas de pintura velha, livre de óleos e isenta de graxas, óleos ou gorduras.

Se for pintar uma superfície antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine as trincas, mofo, pó, manchas de gordura, graxas e outros contaminantes que podem comprometer os resultados da pintura.

Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto após aplicação.

SUPERFÍCIES NOVAS:

Devem receber uma demão de fundo apropriado, para que haja melhor aderência, respeitando o tempo de secagem para aplicar o *Martins Esmalte Sintético* (Alto Brilho, Semi Brilho, Acetinado e Fosco).

PINTURAS VELHAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E BEM ADERIDAS:

Estando em bom estado de conservação e bem aderidas, apenas deve-se lixar a pintura, eliminando brilho e removendo o pó, aplicar o esmalte de 2 a 3 demãos.

PINTURAS VELHAS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Devem ser totalmente removidas com removedores específicos ou thinner; limpar com pano umedecido em thinner e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo que para superfície nova.

SUPERFÍCIES COM FUNGOS OU BOLOR:

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

Lavar com uma mistura de 1:1 de cloro e água. Deixar por 15 minutos de contato. Enxaguar com água limpa e deixar secar por no mínimo 24 horas antes da pintura.

SUPERFÍCIES BRILHANTES:

Lixar até eliminação total do brilho e remover o pó antes do início da pintura.

SUPERFÍCIES COM GORDURA, GRAXA, ÓLEO OU CERA:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar; caso necessário, faça o desengraxe com thinner.

SUPERFÍCIES OXIDADAS (FERRUGEM):

Escovar e lixar até completa remoção da ferrugem. Depois aplicar um Neutralizador ou Convertedor de Ferrugem, após a secagem aplicar uma demão de Fundo Zarcão.

MADEIRAS NOVAS:

Com a madeira totalmente seca (livre de mofo), aplicar uma demão de Fundo Nivelador p/ Madeira. Se necessário, aplicar Massa para Madeira Base Água em camadas finas para corrigir pequenas imperfeições e aguardar completa secagem, lixar e remover o pó, aplicar novamente Fundo Nivelador p/ Madeira.

MADEIRA RESINOSA:

Lavar a superfície com pano embebido com thinner ou aguarrás, deixar secar e repetir o processo, para eliminar completamente a resina da madeira e realizar o lixamento.

METAIS FERROSOS NOVOS:

Limpar completamente com pano embebido com thinner ou aguarrás afim de eliminar toda e qualquer oleosidade, aplicar como fundo o Primer Zarcão Laranja, Vermelho ou Cinza, aguardar a secagem e pintar.

METAIS NÃO FERROSOS NOVOS (ALUMÍNIO E GALVANIZADO):

Lixar e remover os resíduos com pano embebido com thinner ou aguarrás, logo depois secar e aplicar Fundo para Galvanizado base solvente. Aguardar secagem e pintar.

PVC:

Limpar com pano embebido em aguarrás. Depois lavar com água e detergente neutro, deixar secar, aplicar selador para plástico e aguardar de 5 a 10 minutos e pintar.

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

Fundos Recomendados

- Ferro e aço: Fundo Óxido Zarcão / Antiferrugem
- Galvanizado: Fundo para Galvanizado (base solvente)

- Madeira: Fundo Nivelador Branco Fosco para Madeira

Validade

2 anos a partir da data de fabricação.

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO: Quando necessário, lavar suavemente uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutro, desde que tenham ALTA DILUIÇÃO. A limpeza só poderá ser feita 30 dias após a aplicação do produto, caso contrário poderá haver manchas permanentes. Não utilizar produtos químicos como água sanitária, cloro, removedor, sabão em pó ou qualquer produto com solvente, pois estes produtos poderão causar manchas irreversíveis, mesmo que a pintura esteja totalmente seca. Evitar o uso de escovas ou qualquer tipo de material abrasivo. A limpeza com lavadora de alta pressão deve ser feita com cuidado, respeitando a distância mínima de 1 metro da superfície e utilizando bico em forma de leque. Evite exposição da pintura à ação dos raios UV por tempo prolongado, especialmente se tratar de tintas aplicadas em cor branca.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES: Transportar o produto cuidadosamente na posição vertical, para não tombar. Produto inflamável. Armazenar em local coberto, ventilado, seco, longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças e animais. Manter a embalagem fechada após o uso. Não reutilizar a embalagem. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos. Se ingerido, não provocar vômito. Em ambos os casos, procurar orientação médica, levando a embalagem do produto. Em caso de inalação, remover a pessoa para local ventilado. Não utilizar para outro fim que não o especificado pelo fabricante. O uso deste produto deve ser orientado por um profissional habilitado. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante. Para garantir o melhor desempenho do produto, observe as condições ideais de aplicação (umidade relativa do ar inferior a 85% e temperatura do ar entre 10 °C e 40 °C). Durante a preparação da superfície e aplicação do produto, utilizar EPIs adequados (luvas, máscara, óculos de segurança, etc.).

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

Não aplicar o produto em dias chuvosos, em superfícies quentes ou com temperatura inferior a 10 °C. Após a aplicação, evite o contato da superfície com respingos de água, sujeira ou chuva por, no mínimo, 48 horas. A uniformidade da cor está condicionada à preparação da superfície, bem como à boa aplicação, homogeneização e percepção da cor escolhida.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos, secantes metálicos, solventes especiais, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos. Não contém pigmentos à base de metais pesados.

ANTES DE UTILIZAR, LEIA AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA EMBALAGEM.

A embalagem é reciclável. A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição do produto e condições ambientais, sem que seja feita a adição indevida de insumos e/ou antes da data de fabricação.

ATENÇÃO: Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigem. Suspeito de provocar câncer. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Tinta produzida conforme especificações da norma ABNT NBR 15494 (Brilhante) Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.2.1.4 (Brilhante)

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção, este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com área bem ventilada.

Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, o uso de filtro de partículas poderá proteger de vapores perigosos. Lixamento úmido deve ser feito sempre que possível. Cubra os

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

ralos de escoamento de líquidos, lavando-os após a utilização do produto. Não utilize este produto para fins não especificados. Lave bem as mãos antes de comer, beber ou fumar, e após o serviço. Não armazenar alimentos e água para consumo neste recipiente vazio. Não reutilize a embalagem vazia. Este produto não deve ser descartado no lixo comum, no esgoto ou em corpos d'água. Armazene em local coberto, fresco e arejado. Não armazenar embalagens próximas a alimentos, bebidas e ração animal. Não reutilize a embalagem vazia.

Em caso de acidente com este produto, descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação de resíduos. Não incinere. Em caso de emergência, entre em contato com a empresa através do número indicado no rótulo. Para mais informações consulte a FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico.

Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas: telefone 0800 771 3733. Em caso de contato com os olhos, lave com água corrente por no mínimo 15 minutos e procure atendimento médico. Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão. Em caso de inalação: manter a pessoa em repouso em local ventilado.