

---

**MASSA ACRÍLICA**

---

**Produto: Massa Acrílica**

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas e externas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, bloco de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionando um acabamento liso. Quando a textura for natural, necessita de aplicação de tinta para acabamento.

É um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento além de uma boa aderência.

**Composição Química**

Resina a base de copolímeros acrílicos modificados emulsionados em água, cargas minerais inertes selecionados, e aditivos.

**Características**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Densidade g/cm <sup>3</sup> | 1,76 – 1,80 |
| Cor                         | Branco      |
| Sólidos por volume          | 44 - 47     |
| Sólidos por peso (%)        | 68 - 71     |
| Ph                          | 8,5 – 9,5   |

**Aplicação**

Desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas até obter o nivelamento desejado.

**Superfícies**

Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de **Martins Selador Acrílico**, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar **Martins Fundo Preparador de Paredes**, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a **Martins Massa PVA (uso interno)** ou **Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo)**. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

---

**MASSA ACRÍLICA**

---

**REPINTURA:** Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique o Fundo Preparador de Paredes.

**POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:** Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar.

**SUPERFÍCIES BRILHANTES:** Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

**MANCHAS DE GORDURAS E GRAXAS:** Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.

**MOFO:** Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar.

**UMIDADE:** Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade, identifique a causa e trate adequadamente.

**PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO:** Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **Martins Fundo Preparador de Paredes**.

**GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL:** Aguarde a secagem total e remova o pó e utilize o **Martins Tinta para Gesso** ou **Martins Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientações nas respectivas embalagens.

**FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS:** Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem, em seguida aplique o **Martins Selador Acrílico** ou **Selador Acrílico Premium**, conforme recomendações na embalagem.

**IMPERFEIÇÕES RASAS:** Corrija com **Martins Massa Acrílica (EXTERNO E INTERNO)** ou **Martins Massa PVA (INTERNO)**.

**SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO:** A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado.

**IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS:** Repare com reboco e proceda como em “reboco novo”.

**MASSA ACRÍLICA**

---

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

**Acabamento**

Fosco

**Diluição**

Pronta para uso

**Demãos**

1 a 2 demãos.

**Secagem**

Ao toque: 40 minutos

Entre demãos: 4 horas

Final: 24 horas

**Manuseio**

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

**Armazenagem**

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente.

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

---

**MASSA ACRÍLICA**

---

**Cuidados**

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

**Embalagens**

1,4 kg, 5,6 kg, 23 kg e 28 kg.

**Rendimento**

*Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina:* 0,55 á 0,65 kg/m<sup>2</sup>.

**Validade**

1 anos a partir da data de fabricação.

**Assessoria Técnica**

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3665-5378, ou via e-mail [contato@martinstintas.com.br](mailto:contato@martinstintas.com.br).

**MARTINS TINTAS LTDA-ME**

**Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030**

**CNPJ: 10.557.442/0001-97**

**Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO**

---

**Químico Responsável: Gillyard  
Silva**

**CRQ 04264721 IV REGIÃO**

**Revisão Nº: 05**

**Data da última revisão: 10/07/2025**

---

---

**MASSA ACRÍLICA**

---

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**MASSA ACRÍLICA**

---