
MASSA NIVELADORA

Produto: Massa Niveladora

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas e externas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, bloco de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico e também com texturas e grafiatos proporcionando um acabamento nivelado.

É um produto fácil de aplicar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento além de uma boa aderência.

Composição Química

Resina a base de copolímeros acrílicos modificados emulsionados em água, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes selecionados, e aditivos.

Características

Densidade g/cm ³	1,850 – 1,950
Cor	Natural
Sólidos por peso (%)	73 – 76
Ph	8,5 – 9,5

Aplicação

Para carregar a parede: Desempenadeira ou espátula de aço.

Para efeito: Desempenadeira de plástico, espátulas ou rolo de efeito.

Superfícies

Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de **Martins Selador Acrílico**, afim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar **Martins Fundo Preparador de Paredes**, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a **Martins Massa Niveladora**. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

MASSA NIVELADORA

REPINTURA: Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique Fundo Preparador de Paredes.

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar.

SUPERFÍCIES BRILHANTES: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

MANCHAS DE GORDURAS E GRAXAS: Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.

MOFO: Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar.

UMIDADE: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade, identifique a causa e trate adequadamente.

PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO: Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **Martins Fundo Preparador de Paredes**.

GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL: Aguarde a secagem total e remova o pó e utilize o **Martins Tinta para Gesso** ou **Martins Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientações nas respectivas embalagens.

FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS: Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem, em seguida aplique o **Martins Selador Acrílico** ou **Selador Acrílico Premium**, conforme recomendações na embalagem.

SUPERFÍCIES COM FISSURAS: Aplique **Martins Ultraflex Parede** (EXTERNO E INTERNO), como fundo, vindo de fábrica na mesma cor do revestimento.

IMPERFEIÇÕES RASAS: Corrija com **Martins Massa Niveladora** (EXTERNO E INTERNO).

SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO: A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado. Obs.: Sendo textura colorida, o **Selador Acrílico** tem que ser na mesma cor da textura.

MASSA NIVELADORA

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: Repare com reboco, aguarde a cura do reboco por 30 dias, após esse período, aplique uma demão de **Fundo Branco Fosco a base de Solvente**, para isolar toda a superfície, respeitando o tempo de secagem aplique o **selador** ou **fundo na cor** e em seguida aplique o Granfinno.

-Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

-Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C ou ainda se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%;

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Acabamento

Fosco

Diluição

Se necessário até 3% com água potável.

Demãos

1 demão.

Dependendo das imperfeições, será necessário mais que uma demão.

Secagem

Ao toque: 4 Horas

Final: 24 horas

Cura total: 4 dias

MASSA NIVELADORA

Manuseio

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

Armazenagem

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente.

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

Cuidados

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

Embalagens

5,6 kg, 23 kg.

Rendimento

Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina: 10 a 12 m² 23 kg

Repintura e superfícies seladas: 11 a 13 m² 23 kg

Validade

1 anos a partir da data de fabricação.

MASSA NIVELADORA

Assessoria Técnica

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3665-5378, ou via e-mail contato@martinstintas.com.br.

MARTINS TINTAS LTDA-ME

**Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030 CNPJ:
10.557.442/0001-97**

Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.