
MASSA PVA

Produto: Massa PVA

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas em paredes internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, bloco de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionado um acabamento liso. Quando a textura for natural, necessita de aplicação de tinta para acabamento. É um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento além de uma boa aderência.

Composição Química Resina a base de copolímeros acrílicos modificados emulsionados em água, cargas minerais inertes selecionados, e aditivos.

Características

Densidade g/cm ³	1,76 – 1,80
Cor	Natural
Sólidos por volume	44 - 47
Sólidos por peso (%)	68 - 71
Ph	8,5 – 9,5

Aplicação

Desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas até obter o nivelamento desejado.

Superfícies

Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de **Martins Selador Acrílico**, afim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar **Martins Fundo Preparador de Paredes**, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a **Martins Massa PVA (uso interno)** ou **Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo)**. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

MASSA PVA

REPINTURA: Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique Fundo Preparador de Paredes.

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar.

SUPERFÍCIES BRILHANTES: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

MANCHAS DE GORDURAS E GRAXAS: Lave com água e detergente, enxague e deixe secar.

MOFO: Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar.

UMIDADE: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade, identifique a causa e trate adequadamente.

PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO: Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **Martins Fundo Preparador de Paredes**.

GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL: Aguarde a secagem total e remova o pó e utilize o **Martins Tinta para Gesso** ou **Martins Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientações nas respectivas embalagens.

FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS: Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem, em seguida aplique o **Martins Selador Acrílico** ou **Selador Acrílico Premium**, conforme recomendações na embalagem.

IMPERFEIÇÕES RASAS: Corrija com **Martins Massa Acrílica (EXTERNO E INTERNO)** ou **Martins Massa PVA (INTERNO)**.

SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO: A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado.

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: Repare com reboco e proceda como em “reboco novo”.

MASSA PVA

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Acabamento

Fosco

Diluição

Pronta para uso

Em caso de aplicação com airless diluir até 20% com água limpa.

Com "airless utilizar bico com abertura de 0,023" à 0,027", pressão de 2500 á 2900 PSI e velocidade de aplicação de 7 à 9 m²/minuto.

Demãos

2 a 3 demãos.

Secagem

Ao toque: 40 minutos

Entre demãos: 4 horas

Final: 24 horas

Manuseio

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e mascara protetora.

Armazenagem

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente.

MASSA PVA

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

Cuidados Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

Embalagens

Barrica 23Kg/Lata 14L 22Kg/Balde 16L 22Kg /Galão 5,6Kg/900ml

Rendimento

Superfícies não seladas de gesso e drywall: 0,55 kg a 0,65 kg/demão.

O rendimento em aplicação airless foi obtido segundo as condições de aplicação especificadas. O uso de parâmetros de aplicação diferentes, bem como o uso de bicos desgastados alteram significativamente este rendimento.

Validade

1 ano a partir da data de fabricação.

Assessoria Técnica

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3665-5378, ou via e-mail contato@martinstintas.com.br.

MARTINS TINTAS LTDA-ME

Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030

MASSA PVA

CNPJ: 10.557.442/0001-97**Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO**

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.