
ZARCÃO BASE SOLVENTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Para obter o melhor desempenho na pintura, é fundamental realizar a preparação adequada da superfície. O Zarcão Martins foi desenvolvido especialmente para preparar e proteger superfícies metálicas antes da aplicação do acabamento.

Sua formulação proporciona excelente aderência, contribuindo para maior durabilidade e resistência do sistema de pintura. Possui secagem rápida, sendo indicado para uso em indústrias, manutenção de máquinas, equipamentos, implementos agrícolas e estruturas metálicas em geral.

INFORMAÇÕES

- **Acabamento:** Não aplicável
- **Cores:** Cinza Escuro, Vermelho Óxido, Laranja Óxido e Verde Musgo
- **Validade:** 24 meses (com a embalagem fechada e sem uso)
- **Embalagem:** Lata metálica 18L / Galão metálico 3,6L/ LITRO 900ML
- **Classificação:** Não aplicável • **Teor de sólidos:** $\geq 40\%$

COMPOSIÇÃO

Resinas alquídicas sintéticas, pigmentos reprocessados, secantes, aditivos, cargas minerais inertes e solventes alifáticos e aromáticos.

INDICAÇÕES DE USO

Indicado para proteção e promoção de aderência em superfícies metálicas ferrosas, em ambientes internos e externos, antes da aplicação do acabamento final.

ZARCÃO BASE SOLVENTE

(Para outras superfícies, consultar o departamento técnico Martins.)



ATENÇÃO

ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, VITRIFICADAS OU ENCERADAS.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Conforme a norma ABNT NBR 13245:2011.

A superfície deve estar firme, limpa, seca e livre de poeira, gordura, graxa, sabão, umidade ou mofo.

- **Presença de fungos ou bolor:**
Lavar com solução de água potável e água sanitária (1:1), deixar agir por pelo menos 30 minutos, enxaguar e aguardar secagem completa.
- **Partes soltas ou mal aderidas:**
Devem ser removidas por raspagem ou escovamento.
- **Metais novos sem ferrugem:**
Lixar, remover o pó, limpar com thinner, aplicar uma demão do Primer Serralheiro Martins, aguardar secagem e lixar novamente.
- **Metais com ferrugem:**
Remover a ferrugem com lixa ou escova de aço, limpar com thinner, aplicar uma demão do Primer Serralheiro Martins, aguardar secagem e realizar lixamento leve.
- **Repintura:**
Lixar com lixa grana 240/400, remover o pó e tratar pontos de ferrugem conforme indicado acima.
- **Superfícies com graxa ou gordura:**

ZARCÃO BASE SOLVENTE

Limpar com desengraxante, enxaguar e aguardar secagem.

Para situações não previstas, consultar o departamento técnico Martins.

IMPORTANTE

- Planejar a pintura respeitando os intervalos entre demãos e o tempo de cura total.
- Este produto não deve permanecer exposto sem receber tinta de acabamento.
- O uso de solventes inadequados pode comprometer o desempenho e o brilho do sistema.
- Podem ocorrer variações de tonalidade entre diferentes lotes.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Não aplicar em temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C, nem com umidade relativa do ar superior a 85%.

Evitar aplicação em dias chuvosos, sob sol intenso ou ventos fortes.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Homogeneizar bem antes da aplicação com espátula ou ferramenta adequada. Durante o uso, manter o produto sempre bem misturado.

ZARCÃO BASE SOLVENTE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diluição

Com aguarrás:

- Pincel ou rolo: até 10%
 - Pistola: até 30%
- (Pressão recomendada: 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 psi)

Ferramentas

Pistola, rolo de espuma ou pincel de cerdas macias.

Demãos

Recomenda-se a aplicação de 1 demão.

Secagem

- Ao toque: 4 horas
- Manuseio: 12 horas
- Cura total: 24 horas

(Os tempos podem variar conforme condições ambientais e lote.)

ZARCÃO BASE SOLVENTE

Rendimento

- Litro 900ml: até 10 m² por demão
- Galão 3,6L: até 40 m² por demão
- Lata 18L: até 200 m² por demão

OBSERVAÇÕES SOBRE RENDIMENTO

O rendimento pode variar conforme a porosidade da superfície, método de aplicação, cor utilizada e experiência do aplicador.

USO DO AMBIENTE

O local pode ser utilizado após a secagem completa da pintura.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local coberto, fresco e ventilado
- Manter a embalagem sempre na posição vertical
- Manter fora do alcance de crianças e animais
- Não reutilizar ou descartar a embalagem de forma inadequada

ZARCÃO BASE SOLVENTE

PRECAUÇÕES

- Manter o ambiente ventilado durante aplicação e secagem
 - Utilizar EPIs (luvas, óculos e máscara)
 - Em contato com pele ou olhos: lavar com água por 15 minutos
 - Em caso de inalação: remover para local arejado
 - Em ingestão: não provocar vômito e procurar atendimento médico
-
- DisqueIntoxicação: 0800 722 6001

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Após a cura total (mínimo de 15 dias), limpar com pano macio ou esponja, utilizando água e detergente neutro. Enxaguar com água limpa.

Para sujeiras mais difíceis, pode ser necessária a repintura da área.

OBSERVAÇÕES FINAIS

Este produto passa por rigoroso controle de qualidade, sendo seu desempenho dependente da correta preparação da superfície e das condições de aplicação.

ZARCÃO BASE SOLVENTE

As informações deste boletim são orientativas e baseadas no melhor conhecimento técnico da **Martins Tintas**, podendo sofrer alterações sem aviso prévio